

# AdhesionPROMOTER

## P 2A70

### Transparent adhesion promoter

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Toepassing:</b>    | Advance Series - transparante hechtingspromoter.  |
| <b>Eigenschappen:</b> | Transparante filler voor het gebruik als een hechtingspromotor.<br>Hoeft niet geschuurd te worden voor aanbrengen van aflak of basislak. Eenvoudig te verwerken, geen zichtbare overspray in deursponningen door transparant product. |

---

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Opslagtemperatuur</b> | 5-45 °C    |
| <b>Houdbaarheid</b>      | 24 maanden |

---

#### Verwerking



##### Product is toepasbaar op

- OEM onderdelen met e-coat
  - Oude laklagen
  - GRP/ SMC
- 

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c 1)(540)525:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 525 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.





De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.





# AdhesionPROMOTER

## P 2A70

### Transparent adhesion promoter

|   |                              |                                  |  |
|---|------------------------------|----------------------------------|--|
|   |                              | <b>3:1:1</b>                     |  |
|  | <b>Mengverhouding</b>        | 100 Vol. %                       | P 2A70 Transparent adhesion promoter                                   |
|  | <b>Verharder</b>             | 33 Vol. %                        | H 2A30 Primer filler hardener<br>H 2A31 Primer filler hardener, slow   |
|  | <b>Verdunning</b>            | 33 Vol. %                        | R 2A14 Thinner, fast<br>R 2A24 Thinner, medium<br>R 2A34 Thinner, slow |
|  | <b>Spuitviscositeit 20°C</b> | DIN 4: 15-19 s<br>ISO 4: 30-45 s | <b>Verwerkingstijd 20°C</b> 3 uur                                      |

|                         |  <b>HVLP spuitpistool</b> |  <b>Nevelreducerend spuitpistool</b> |
|-------------------------|--|---|
| <b>Spuitdruk</b>        | bar  | 2   |
| <b>Vernevelingsdruk</b> | bar  | 0,7   |
| <b>Spuitopening</b>     | 1,3-1,4  | 1,3-1,4   |
| <b>Aantal lagen</b>     |  | 1-2   |
| <b>Laagdikte:</b>       | µm   | 20-30   |

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c 1)(540)525:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 525 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

# AdhesionPROMOTER

P 2A70

Transparent adhesion promoter

## Droging



Droging bij 20 °C 20-30 min

## Nabewerking

Breng de aflat nat in nat aan.  
Tussenschuren is noodzakelijk indien de uitdamp tijd van 3 uur op 20°C overschreden is.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)525:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 525 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

