

PerfomTOP

C 2A54

Variante com aditivo de textura A 2A84 TextureADD

Aplicação: Advance Series - Verniz, universal C 2A54 PerfomTOP com aditivo de textura A 2A84 TextureADD.

Observações: Adicione 25 a 50% de A 2A84 para produzir a textura desejada ou misture conforme a fórmula de mistura.



Relação de mistura PreMix	2	C 2A54 Verniz universal
	1	A 2A84 Aditivo texturizante

Ou conforme fórmula publicada.

2:1+10 % por vol.



Relação de mistura 100 % por vol. PreMix



Endurecedor 50 % por vol. H 2A24 Endurecedor médio para esmalte monocamada



Diluyente 10 % por vol. R 2A24 Diluyente, médio



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 19-23 s **Tempo de vida a 20 °C** 6 h
ISO 4: 45-60 s

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.



Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.





PerfomTOP

C 2A54

Variante com aditivo de textura A 2A84 TextureADD

	 Pistola HVLP	 Pistola compatível de alimentação por gravidade
Pressão de pulverização	bar	2
No bico	bar	0,7
Tamanho do bico		1,3 1,3-1,4
Número de demãos		2
Evaporação a 20°C	min	Evaporar até ficar fosco entre as demãos de spray e antes de ir ao forno.
Espessura da película:	µm	50-70

Secagem

	Secagem a 20 °C	10 h
	Secagem a 60 °C	30 min
	Infravermelhos (onda curta)	8 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.