

ProtectTOP

C 2A84

Variante com aditivo flexível A 2A44 FlexADD

Aplicação:	Advance Series - Verniz, resistente a riscos C 2A84 ProtectTOP com aditivo flexível A 2A44 FlexADD.
Propriedades:	Elastificado
Observações:	Adição de 25% em vol.



Relação de mistura	4	C 2A84 Verniz resistente aos riscos
PreMix	1	A 2A44 Aditivo flexibilizante

2:1+10 % por vol.



Relação de mistura	100 % por vol.	PreMix
---------------------------	----------------	--------



Endurecedor	50 % por vol.	H 2A14 Endurecedor rápido para esmalte monocamada H 2A24 Endurecedor médio para esmalte monocamada H 2A34 Endurecedor lento para esmalte monocamada
--------------------	---------------	---



Diluyente	10 % por vol.	R 2A14 Diluyente, rápido R 2A24 Diluyente, médio R 2A34 Diluyente, lento
------------------	---------------	--



Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 19-23 s ISO 4: 45-60 s	Tempo de vida a 20 °C 4 h
--	----------------------------------	----------------------------------

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.



Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

ProtectTOP

C 2A84

Variante com aditivo flexível A 2A44 FlexADD

	 Pistola HVLP	 Pistola compatível de alimentação por gravidade
Pressão de pulverização bar		2
No bico bar	0,7	
Tamanho do bico	1,3	1,3-1,4
Número de demãos		2
Espessura da película: µm		50-60

Secagem



Secagem a 20 °C 16 h

Secagem a 60 °C 45 min



Infravermelhos (onda curta) 8 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.