

TopcoatMIX

T 2A55

UNO HD verniz de mistura

Aplicação: Advance Series - UNO HD verniz de mistura

Propriedades:

Observações: Selecione o endurecedor e diluente Advance Series de acordo com a temperatura ambiente e tamanho do objeto a ser pintado. Misture bem e coe antes da aplicação. Não utilize bases de mistura sozinhas, mas sempre com UNO HD misturado com T 2A55 TopcoatMIX.

Temperatura de armazenamento 5-45 °C

VOC ready for use 419 g/l

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de

420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de proteção pessoal para a utilização deste produto.





Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



TopcoatMIX

T 2A55

UNO HD verniz de mistura

	2:1+10 %	
	Relação de mistura	100 % por vol. T 2A55 UNO HD verniz de mistura (de acordo com a fórmula de mistura)
	Endurecedor	50 % por vol. H 2A14 Endurecedor rápido para esmalte monocamada H 2A24 Endurecedor médio para esmalte monocamada H 2A34 Endurecedor lento para esmalte monocamada
	Diluyente	10 % por vol. R 2A14 Diluyente, rápido R 2A24 Diluyente, médio R 2A34 Diluyente, lento
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 19-23 s ISO 4: 45-60 s
	Tempo de vida a 20 °C	2 h

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de

420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de proteção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

TopcoatMIX

T 2A55

UNO HD verniz de mistura



Pistola HVLP



Pistola compatível de alimentação por gravidade

Pressão de pulverização	2 bar	2 bar
No bico	0,7 bar	
Tamanho do bico	1,3-1,5	1,3-1,4
Número de demãos	2	
Evaporação a 20°C	aprox. 5 minutos entre demãos	
Espessura da película:	40-60 µm	
Instruções de pintura	Em alternativa: 1 ½ demãos (sem evaporação entre as demãos).	

Secagem



Secagem a 20 °C 8 h

Secagem a 60 °C 30 min



Infravermelhos (onda curta) 8 min

Observações

Os tempos de secagem podem sofrer alterações de acordo com a seleção do endurecedor, diluente e aplicação.

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de

420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de proteção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



TopcoatMIX

T 2A55

UNO HD verniz de mistura

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de

420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de proteção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

