

# TopcoatMix

## T 2A55

### Variante com aditivo de textura A 2A84 TextureADD

**Aplicação:** Advance Series - Série UNO HD misturado com verniz TopcoatMix T 2A55 (e acordo com a fórmula de mistura) com aditivo de textura A 2A84 TextureADD.

**Observações:** Adicione um máximo de 100% em volume de A 2A84 à fórmula de cor mista T 2A55 para produzir a textura desejada ou misture de acordo com a fórmula de mistura.



<b>Relação de mistura</b>	1	T 2A55 UNO HD verniz de mistura
<b>PreMix</b>	1	A 2A84 Aditivo texturizante

Ou de acordo com a fórmula de mistura.

#### 2:1+10 % por vol.



**Relação de mistura** 100 % por vol. PreMix



**Endurecedor** 50 % por vol. H 2A24 Endurecedor médio para esmalte monocamada



**Diluyente** 10 % por vol. R 2A24 Diluyente, médio



**Viscosidade de aplicação a 20°C**  
 DIN 4: 19-23 s  
 ISO 4: 45-60 s

**Tempo de vida a 20 °C** 6 h

#### Advertência de segurança:

**2004/42/II(B)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

# TopcoatMix

## T 2A55

Variante com aditivo de textura A 2A84 TextureADD



Pistola HVLP



Pistola compatível de alimentação por gravidade

Pressão de pulverização	2 bar	
No bico	0,7 bar	
Tamanho do bico	1,3	1,3-1,4
Número de demãos	2	
Evaporação a 20°C	Evaporar até ficar fosco entre as demãos de spray e antes de ir ao forno.	
Espessura da película:	50-70 µm	

### Secagem



Secagem a 20 °C 10 h

Secagem a 60 °C 30 min



Infravermelhos (onda curta) 8 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

### Advertência de segurança:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

