

MULTI SPOT

A 2550

驳口稀释剂

应用: 用于 UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 素色面漆和R-M 漆修补过渡区域的驳口稀释剂。
特性: MULTI SPOT 能缩短可抛光时间, 并促进清漆在过渡区域的流平性更好。

固体份含量	4 % +/-2
密度	0.83-0.93 g/cm ³
储存温度	5-45 °C
保质期	36 个月



混合比例 100 体积比 A 2550 驳口稀释剂



固化剂 2 体积比 H 9000 清漆固化剂 (不调入色漆时)



20°C粘度 DIN 4: 12-13 秒 **活化时间 20°C** 1 小时
 ISO 4: 15-17 秒

安全指引:

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。
 产品仅限于专业使用, 使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。
 使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。



技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。



MULTI SPOT

A 2550

驳口稀释剂

	 HVL P 喷枪	 兼容喷枪
喷涂气压	巴	1-1.5
风帽气压	巴	0.7
喷嘴尺寸		1-1.2
喷涂层数		2-3
膜厚	微米	10
施工提示		迷你喷枪

干燥



60 °C 干燥

30 分钟

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引:

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。

产品仅限于专业使用, 使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

