

SPECIAL MAT 09

SM 09 哑光添加剂

- 应用:** 消光剂可降低R-M纯色面漆的光泽水平。
- 特性:** **SM 09 不用放置在调漆架上。**
使用之前充分搅拌均匀
选择 1:
配方中若含有 SPECIAL MAT 09 哑光添加剂, 有可能与MT 900 纹理添加剂配用. 按面漆或清漆配方数量混合之后再根据技术说明书加入固化剂和稀释剂。
选择 2:
对面漆或清漆作哑光处理: 加入 SPECIAL MAT 09 哑光添加剂以获得理想的哑光程度。
搅拌均匀. 依据面漆和清漆技术说明书加入固化剂和稀释剂调配可施工油漆。
活化时间: 加入 SPECIAL MAT 09哑光添加剂会缩短面漆的活化时间。
- 注意:** 层间及烘烤前均需闪干至表面哑光。

固体份含量	31 % +/-2
密度	0.94-1.04 g/cm ³
储存温度	5-45 °C
保质期	24 个月

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引:

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。
产品仅限于专业使用, 使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。
使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

