

# ONYX EASY BLENDER

## A 2520

### 水性驳口树脂（水性底色漆用）

**应用:** ONXY HD 水性底色漆BLEND' ART 驳口修补工艺用水性添加剂。  
该水性驳口树脂既可作为透明层直接喷涂在过渡区域，也可添加到ONYX HD 水性底色漆中使用。

**注意:** · 使用前充分摇匀。

**储存温度** 5-45 °C

**保质期** 12 个月



#### 清洁

参照 BLEND' ART ONYX HD 水性底色漆驳口工艺。



#### 混合比例

100 体积比

A 2520 水性驳口树脂（水性底色漆用）



#### 稀释剂

60 体积比

HB 032 水性调整剂  
HB 034 水性漆调整剂，慢干



#### 20°C粘度

DIN 4: 19-24 秒

**活化时间 20°C** 7 天

ISO 4: 45-65 秒

#### 安全指引:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过420 克/升，此产品的VOC 是419 克/升。

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。

产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站[www.rmpaint.com/cn](http://www.rmpaint.com/cn)或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

# ONYX EASY BLENDER

A 2520

水性驳口树脂（水性底色漆用）



HVL P 喷枪



兼容喷枪

风帽气压	巴	0.7
喷嘴尺寸		1.4-1.5
喷涂层数		参照 BLEND' ART ONYX HD 水性底色漆驳口工艺。
施工提示		迷你兼容喷枪 1.0 毫米雾化气压 0.7 巴。 根据修补面积大小选择喷枪。

干燥

注意

参照 BLEND' ART ONYX HD 水性底色漆驳口工艺。

## 安全指引：

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过420 克/升，此产品的VOC 是419 克/升。

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。

产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站[www.rmpaint.com/cn](http://www.rmpaint.com/cn)或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

