

UNO HD

SC 804

面漆色母 哑光黑

应用: UNO HD 面漆色母原厂黑成品面漆。

注意: 使用前搅拌均匀。
低温环境或小面积修补时, 使用 R 2100 稀释剂。环境温度高于25°C 或大面积修补时, 使用R 2300 慢干稀释剂。

固体份含量 42 % ± 2

储存温度 5-45 °C

保质期 36 个月



清洁

PK 700 /PK 2000清洁。P400 打磨（打磨中涂漆和固化完全/耐溶剂的旧漆膜）。PK 700 / PK 2000清洁。 或：施工于R-M湿碰湿中涂或底漆上。



混合比例

100 % 重量比 SC 804 面漆色母 哑光黑



固化剂

36 % 重量比 H 2500 固化剂, 标准



稀释剂

27 % 重量比 R 2200 稀释剂, 标准



20°C粘度

DIN 4: 19-21 秒 **活化时间 20°C** 3 小时
ISO 4: 45-52 秒

安全指引:

2004/42/IIIB(e)(840)600: 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过840 克/升, 此产品的VOC 是600 克/升。

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。

产品仅限于专业使用, 使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

UNO HD

SC 804

面漆色母 哑光黑



HVLSP 喷枪



兼容喷枪

喷涂气压	巴		2-2.5
风帽气压	巴	0.7	
喷嘴尺寸		1.3-1.5	1.3-1.4
喷涂层数			2
膜厚	微米		40-50

干燥



20 °C 干燥

30 分钟后不粘尘
2小时后可组装
24 小时完全固化

60 °C 干燥

30 分钟



红外线 (短波)

8 分钟

后续工艺

按照规定时间干燥后, 可再次喷涂同类产品。

安全指引:

2004/42/IIIB(e)(840)600: 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过840 克/升, 此产品的VOC 是600 克/升。

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。

产品仅限于专业使用, 使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

