

ONYX INTERIOR

A 2610

内装色用 添加剤 (クリヤーコート不要)

製品説明	オニクス インテリアは、オニクス HD カラーベースの上にクリヤーコートを塗布せずに、つや消し仕様に仕上げるための添加剤です。
使用方法	新しいミキシングベースは使用前に必ず手でかき混ぜ、その後さらに 15 分間、攪拌機を使用して混合する必要があります。 攪拌機に取り付けられている全製品は、1 日 2 回、15 分間攪拌してください。

保管温度	5-45 °C
保管期間	24 ヶ月



クリーニング

洗浄：PK 2000 / 研磨：P 400 (サンディングフィラー/硬化型で耐溶剤性の旧塗膜) /
洗浄：PK 2000 / 要選択：R-M ウエット・オン・ウエットフィラー または シーラーの上
への塗布

安全に関する注意：

2004 / 42 / IIB (e) (840) 800: 製品分類：IIB.e RFU でのEU 制限値は 840 g / L

本製品のVOC 含有量は 800 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 µm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。





本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。





ONYX INTERIOR

A 2610

内装色用 添加剤 (クリヤーコート不要)

	混合比	100 % (容量比)	オニクス HD の調色処方に記載されている HB 002 を、オニクス インテリアに置き換える。 注意：HB100/HB10S/HB80T/ミキシングベースW などを含む処方と、オニクス インテリアの併用はできません。
	硬化剤	5 % (容量比)	A 2210 水性ベースコート用 硬化剤
	シンナー	60 % (容量比)	SC 820 シンナー 速乾型 SC 850 シンナー 標準型 R 2100 シンナー 速乾型 R 2200 シンナー 標準型 R 2300 シンナー 遅乾型
	塗料粘度 20°C	DIN 4: 16-18 秒 ISO 4: 31-37 秒	ポットライフ 20°C 4 時間

		HVLP 重力式スプレーガン		汎用重力式スプレーガン
先端空気圧力	bar	0.7		
ノズル口径		1.4-1.5		
塗装回数		ソリッドカラー 2-3 回 (20-25 µm) メタリック、またはパール 1-2 + ミストコート 1 回 (12-15 µm)		
フラッシュオフ 20°C	分	塗装毎に、つやが消えるまでフラッシュオフタイムを取る。		

安全に関する注意：

2004 / 42 / IIB (e) (840) 800: 製品分類：IIB.e RFU でのEU 制限値は 840 g / L

本製品のVOC 含有量は 800 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 µm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

ONYX INTERIOR

A 2610

内装色用 添加剤（クリヤーコート不要）

乾燥時間



乾燥時間 20 °C

15 分

新しいセンサー技術を搭載している車の補修工程については、ここに記載している工程に加え各自動車メーカーからのボデー修理書を遵守する必要があります。

安全に関する注意：

2004 / 42 / IIB (e) (840) 800: 製品分類： IIB.e RFU でのEU 制限値は 840 g / L

本製品のVOC 含有量は 800 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

