




EASYCLEAR

C 2510 イージークリヤー

| | |
|------|---|
| 製品説明 | パネル塗装から全塗装まで対応できる低溶剤型ユニバーサルクリヤーです。イージークリヤーC 2510はオニキスHDベースコート向けのクリヤーです。 |
| 使用方法 | 塗装前に良く攪拌して下さい。 |

| | |
|------|---------------------------|
| 固形分 | 44 % +/- 2 |
| 比重 | 0.9-1.1 g/cm ³ |
| 保管温度 | 5-45 °C |
| 保管期間 | 36 ヶ月 |

| | | |
|---|------------|--|
| | 4:1 | |
|  | 混合比 | 100 % (容量比) C 2510 イージークリヤー (重量比：100g) |
|  | 硬化剤 | 25 % (容量比) H 2500 標準 硬化剤 H 2520 遅乾 硬化剤 H 2550 速乾 硬化剤 H 2570 超速乾 硬化剤 (重量比：28.7g) |
|  | 塗料粘度 20°C | DIN 4: 18-20 秒 ポットライフ 20°C 2 時間 ISO 4: 40-50 秒 |

安全に関する注意：

2004 / 42 / IIB (d) (420) 419: 製品分類：IIB.d RFU でのEU 制限値は 420 g / L. 本製品のVOC 含有量は 419 g / L 本製品には取り除けない0.1µm未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

EASYCLEAR

C 2510

イージークリヤー





HVLP 重力式スプレーガン



汎用重力式スプレーガン

| | | | |
|--------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 吹付空気圧力 | bar | | 2 |
| 先端空気圧力 | bar | 0.7 | |
| ノズル口径 | | 1.3 | 1.3-1.4 |
| 塗装回数 | | | 2 |
| フラッシュオフ 20°C | 分 | | 3 塗装間で約3分のフラッシュオフを取ります。 |
| 膜厚: | µm | | 40-60 |
| 塗装説明書 | | 1.5回フラッシュオフを取らずに1.5回塗装します。 | |

乾燥時間

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| | 乾燥時間 20 °C | 8 時間 |
|  | 乾燥時間 40 °C | 45-60 分 被塗物温度 |
| | 乾燥時間 60 °C | 30 分 被塗物温度 |
|  | 赤外線 (短波長) | 10 分 |
| 備考 | 乾燥時間は、硬化剤や塗装方法などに影響されます。 | |

備考 指定の乾燥時間、冷却後に仕上げ作業を行って下さい。

安全に関する注意:

2004 / 42 / IIB (d) (420) 419: 製品分類: IIB.d RFU でのEU 制限値は 420 g / L. 本製品のVOC 含有量は 419 g / L
本製品には取り除けない0.1µm未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。



EASYCLEAR

C 2510

イージークリヤー

新しいセンサー技術を搭載している車の補修工程については、ここに記載している工程に加え各自動車メーカーからのボデー修理書を遵守する必要があります。

安全に関する注意：

2004 / 42 / IIB (d) (420) 419: 製品分類：IIB.d RFU でのEU 制限値は 420 g / L. 本製品のVOC 含有量は 419 g / L
本製品には取り除けない0.1µm未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

