

EASY AIR Finish-R






C 2P52

自然乾燥速乾クリヤー

製品説明	パイオニアシリーズ - R-Mベースコート用のクリヤーコート。
特徴:	環境配慮型クリヤーコート 1-3枚のパネル補修用。20°C自然乾燥時の速乾性、非常に良好な研磨性、良質な仕上がりを持った製品です。
使用方法	ご使用前によく攪拌して使用して下さい。 塗装する条件（温度・塗装面積）に応じて硬化剤を選択してください。 乾燥時間は、硬化剤や塗装方法などに影響されます。

固形分	45 %
比重	0.9-1.1 g/cm ³
保管温度	5-45 °C
保管期間	36 ヶ月

	4:1	
	混合比	400 % (容量比) C 2P52 自然乾燥速乾クリヤー (重量比: 100 g)
	硬化剤	100 % (容量比) H 2P05 トップコート用硬化剤 超速乾 H 2P15 トップコート用硬化剤 速乾 H 2P25 トップコート用硬化剤 標準 H 2P35 トップコート用硬化剤 遅乾 (重量比: 05 = 28.8 g, 15 & 25 = 28.3 g, 35 = 28.5 g)
	塗料粘度 20°C	DIN 4: 18-22 秒 ISO 4: 40-55 秒
	ポットライフ 20°C	30 分

安全に関する注意:

2004 / 42 / IIB (d) (420) 419: 製品分類: IIB.d RFU での EU 制限値は 420 g / L 本製品の VOC 含有量は 419 g / L 製品は業務用向けに限定された製品です。

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。



EASY AIR Finish-R

C 2P52

自然乾燥速乾クリヤー



HVLP 重力式スプレーガン



汎用重力式スプレーガン

吹付空気圧力	2 bar	2 bar
先端空気圧力	0.7 bar	
ノズル口径	1.3-1.5	1.3-1.4
塗装回数	1/2 + 1スプレーコート (スプレーコート間のフラッシュオフは必要ありません。)	
膜厚:	40-60 μm	
塗装説明書	または、2回塗装の場合。 (スプレーコート間のフラッシュオフを3-5分取ってください。)	

乾燥時間



乾燥時間 20 °C

ダストフリー：35分
表面硬化：1時間
研磨可能：2-3時間

備考

乾燥時間は、塗装する条件（温度・塗装面積）に応じて選択した、硬化剤に影響を受けません。

新しいセンサー技術を搭載している車の補修工程については、ここに記載している工程に加え各自動車メーカーからのボデー修理書を遵守する必要があります。

安全に関する注意：

2004 / 42 / IIB (d) (420) 419: 製品分類：IIB.d RFU での EU 制限値は 420 g/L 本製品の VOC 含有量は 419 g/L 製品は業務用向けに限定された製品です。

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。



EASY AIR Finish-R

C 2P52

自然乾燥速乾クリヤー



安全に関する注意：

2004 / 42 / IIB (d) (420) 419: 製品分類：IIB.d RFU での EU 制限値は 420 g / L 本製品の VOC 含有量は 419 g / L 製品は業務用向けに限定された製品です。

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

