

# PK 2000

## PK 2000 水系 脱脂剤

製品説明	PK 2000 は、ハイドロフィラー II やオニクス HD を塗装する前の、洗浄作業向け製品となります。
使用方法	PK 2000 を研磨の前後に使用。

比重	0.93-1.03 g/cm <sup>3</sup>
保管温度	5-45 °C
保管期間	60 ヶ月



### クリーニング

PK 2000 清潔で糸くずの出ない乾いたウエスに浸す。  
塗装する表面の約 0.5 m<sup>2</sup> 程度の範囲を洗浄し、その後すぐに前述と同品質の乾いたウエスで拭き取る。  
PK 2000 は、洗浄中の表面を乾燥させずに作業を実施すること。

PK 2000 は、希釈せずに使用することができます。

備考	次の補修工程に移行。
----	------------

新しいセンサー技術を搭載している車の補修工程については、ここに記載している工程に加え各自動車メーカーからのボデー修理書を遵守する必要があります。

### 安全に関する注意：

PK 2000: 2004 / 42 / IIB (all) (200) 198: 製品分類：IIB.all RFU でのEU 制限値はVOC 最大 200 g / L

本製品の VOC 含有量は198 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 µm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。い。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

