

CLEAR Thinn-R Extra slow



R 2P45 超遅乾シンナー

製品説明	パイオニアシリーズの材料に使用します。
特徴:	R 2P45 超遅乾シンナーは、H 2P25 / H 2P35 トップコート用硬化剤との組み合わせでのみ使用してください。 高温時の作業や赤外線乾燥システムの際に適している仕様になります。
使用方法	混合比/用途：R 2P45 超遅乾シンナーを使用する場合は、各製品のテクニカル・データ・シートの使用に従ってください。

新しいセンサー技術を搭載している車の補修工程については、ここに記載している工程に加え各自動車メーカーからのボデー修理書を遵守する必要があります。



安全に関する注意:

本製品には、取り除けない0.1 µm未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。業務用向けに限定された製品です。これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Webサイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

