

INTENSE Finish-R

C 2P65

eSense klar lak, intens glans



Påføring:	Pioneer Serien - eSense klar lak til R-M vandbaserede basefarver.
Egenskaber:	Eco effektiv klar lak - intens glans. Fremragende glansniveau og overlegen udseende.
Bemærkninger:	Omrøres grundigt og sies før påføring. Vælg hæder og fortynder alt efter den omgivende emperatur og størrelsen på objektet, der skal lakeres.

Tørrstoffinnhold	60 %
Densitet	0,95-1,1 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur	5-45 °C
Lagerholdbarhed	72 måneder

VOC ready for use	419 g/l
--------------------------	---------

Sikkerhedshenvisning:

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm
Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RMPAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsretlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde







INTENSE Finish-R

C 2P65

eSense klar lak, intens glans



		3:1:1	
	Blandingsforhold	300 vol. %	C 2P65 eSense klar lak, intens glans
	Hærdere	100 vol. %	H 2P05 eSense topcoat hardener, plus H 2P15 eSense topcoat hardener, fast H 2P25 eSense topcoat hardener, medium H 2P35 eSense topcoat hardener, slow
	Fortyndere	100 vol. %	R 2P15 eSense thinner, fast R 2P25 eSense thinner, medium R 2P35 eSense thinner, slow
	Sprøjteviskositet ved 20°C	DIN 4: 18-21 s ISO 4: 40-55 s	
	Brugstid ved 20°C	2 t	

Sikkerhedshenvisning:

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RMPAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsretlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.





INTENSE Finish-R



C 2P65

eSense klar lak, intens glans



	 HVLP overliggende	 Højtrykspistol
Sprøjtetryk	2 bar	2 bar
ved mundstykket	0,7 bar	
Dyse størrelse	1,3-1,5	1,3-1,4
Sprøjtegange	2	
Udluftning ved 20°C	3-5 min. udluftning imellem sprøjtegangene. Ingen udluftning før tørring i ovn.	
Lagtykkelse:	40-60 µm	
Instruktioner ved lakering	Alternativ: 1 ½ sprøjtegang (ingen udluftning imellem sprøjtegangene)	

Tørring

	Tørring ved 20 °C	8 t
	Tørring ved 60 °C	30 min
	Infrarød (kortbølge)	10 min

Ekstra bemærkninger Valg af hærdere og fortyndere kan have indflydelse på tørretiden og påføringen.
tørring AIR Tune-R eller FAST Tune-R additiv kan reducere tørre tiderne.

Bemærkning Poleres efter specificeret tørretid og afkøling.

Sikkerhedshenvisning:

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm
 Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RMPAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsretlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde



INTENSE Finish-R

C 2P65

eSense klar lak, intens glans



Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.



Sikkerhedshenvisning:

Sikkerhedshenvisning:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Ved brug af dette produkt overhold venligst anbefalingerne i det tilhørende sikkerhedsdatablad og brug anbefalet personlig sikkerhedsudstyr.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkt egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.RMPAINT.COM eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsretlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

