

# RACE Finish-R

C 2P42

eSense laca, ultimate drying



<b>Aplicación:</b>	Serie Pioneer - Barniz eSense para fondos base agua R-M.
<b>Propiedades:</b>	Laca Eco eficiente: flexibilidad total con tiempos de proceso optimizados. Para múltiples paneles verticales y horizontales.
<b>Observaciones:</b>	Seleccionar endurecedor y diluyente conforme a la temperatura ambiente y al tamaño del objeto a ser pintado.

---

<b>Contenido de sólidos</b>	64 %
<b>Densidad</b>	1-1,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	5-45 °C
<b>Tiempo de almacenamiento</b>	24 meses

---

## Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d ) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.









# RACE Finish-R

C 2P42

eSense laca, ultimate drying



		<b>3:1:1</b>	
	<b>Relación de mezcla</b>	100 % del vol.	C 2P42 eSense laca, ultimate drying
	<b>Endurecedor</b>	33 % del vol.	H 2P15 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, rápido H 2P05 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, plus H 2P25 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, medio H 2P35 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, lento
	<b>Diluyente</b>	33 % del vol.	R 2P15 Diluyente rápido eSense R 2P25 Diluyente medio eSense R 2P35 Diluyente lento eSense
	<b>Viscosidad de aplicación a 20°C</b>	DIN 4: 17-19 s	
	<b>Vida de la mezcla a 20°C</b>	30 min	

		<b>Pistola de gravedad HVLP</b>		<b>Pistola de gravedad homologada</b>
<b>Presión de aplicación</b>				2 bar
<b>Tamaño de la boquilla</b>				1,2-1,3
<b>Número de manos</b>				2
<b>Evaporación a 20 °C</b>				1 - 3 min de evaporación intermedia entre manos. Sin evaporación antes del secado del horno.
<b>Espesor de película:</b>				40-50 µm
<b>Observaciones de la aplicación</b>				Alternativamente: 1 ½ manos (no es necesaria evaporación entre manos).

**Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d ) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



# RACE Finish-R

C 2P42

eSense laca, ultimate drying



## Secado



Secado a 20 °C	2-3 h
Secado a 40 °C	20 min
Secado a 60 °C	10 min

**Observaciones** Pulido tras tiempo de secado y enfriamiento especificados.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



## Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d ) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

