





# RACE Finish-R

C 2P42

Variante con aditivo de secado al aire eSense A 2P15 AIR Tune-R



- Aplicación:** Pioneer Series - Laca eSense, ultimate drying C 2P42 RACE Finish-R con aditivo de secado al aire eSense A 2P15 AIR Tune-R.
- Propiedades:** El uso de A 2P15 AIR Tune-R permitirá una superficie libre de polvo más rápidamente. La lijabilidad, pulido y preparación para el montaje mejorarán significativamente.
- Observaciones:** Usar el aditivo A 2P15 AIR Tune-R solo a temperatura ambiente > 20 °C. La temperatura ambiente y el espesor de la película pueden afectar en gran medida al comportamiento del secado.

	3:1:1	
 <b>Relación de mezcla</b>	300 % del vol.	C 2P42 eSense laca, ultimate drying
 <b>Endurecedor</b>	100 % del vol.	H 2P15 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, rápido
 <b>Diluyente</b>	100 % del vol.	A 2P15 Aditivo secado al aire eSense
 <b>Viscosidad de aplicación a 20°C</b>	DIN 4: 17-19 s	
<b>Vida de la mezcla a 20°C</b>	30 min	

**Aviso de seguridad:**

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal. La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



# RACE Finish-R

C 2P42

Variante con aditivo de secado al aire eSense A 2P15 AIR Tune-R



Pistola de gravedad HVLP



Pistola de gravedad homologada

Presión de aplicación	2 bar
Tamaño de la boquilla	1,2-1,3
Número de manos	1 ½ manos (no es necesario tiempo de evaporación entre manos).
Evaporación a 20 °C	No es necesario tiempo de evaporación antes del secado al horno.
Espesor de película:	40-50 µm

## Secado



Secado a 20 °C	1,5-2 h
Secado a 40 °C	10-15 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal. La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

