





BRIGHT Finish-R

C 2P62

Variant with eSense air drying additive A 2P15 AIR Tune-R



- Aplicación:** Pioneer Series - laca eSense de brillo superior C 2P62 BRIGHT Finish-R con aditivo eSense de secado al aire A 2P15 AIR Tune-R.
- Propiedades:** El uso de un 2P15 AIR Tune-R permitirá una superficie libre de polvo más rápidamente. La lijabilidad, pulido y preparación para el montaje mejorarán significativamente.
- Observaciones:** Utilizar el aditivo A 2P15 AIR Tune-R solo a temperatura ambiente > 20 °C. La temperatura ambiente y la formación de película pueden afectar en gran medida el comportamiento de secado.

	3:1:1		
	Relación de mezcla	300 % del vol.	C 2P62 Laca de brillo superior eSense
	Endurecedor	100 % del vol.	H 2P15 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, rápido H 2P05 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, plus
	Diluyente	100 % del vol.	A 2P15 Aditivo secado al aire eSense
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 18-22 s ISO 4: 40-55 s	
	Vida de la mezcla a 20°C	45 min	

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.





BRIGHT Finish-R

C 2P62

Variant with eSense air drying additive A 2P15 AIR Tune-R



	 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	2 bar	2 bar
En la boquilla	0,7 bar	
Tamaño de la boquilla	1,3-1,5	1,3-1,4
Número de manos	1 ½ manos (No se requiere evaporación entre manos).	
Espesor de película:	40-60 µm	

Secado



Secado a 20 °C 4 h

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal. La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

