

UV Fill-R Grey

PM 2P93

Imprimación aparejo UV, gris

Aplicación:	Pioneer Series - soluciones de fondo
Propiedades:	Lata de aerosol Eco effectiveness - Imprimación aparejo UV. Buena resistencia a la corrosión, excelente aspecto del esmalte.
Observaciones:	Material listo al uso Producto adecuado en <ul style="list-style-type: none">• Chapa de acero• Chapa de acero galvanizado• Aluminio• Pintura antigua• GRP / SMC

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C

Tiempo de almacenamiento 12 meses



Limpieza

Limpiar con PK 1P10 o PK 2P10.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(e)(840)655: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 655 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

UV Fill-R Grey

PM 2P93

Imprimación aparejo UV, gris

Modo de empleo



No utilizar envases de aerosol deformadas. Mientras agita en envase, no lo golpee contra objetos sólidos. Durante la agitación, se liberan las bolas mezcladoras. Evitar golpes, roces e impactos.



Agitar enérgicamente durante 2 min. antes de cada uso.
No aplicar bajo la luz solar directa.



Número de manos: $\frac{1}{2} + 1$

Espesor: max. 80 μm

Evaporación a 20°C: 20 s entre la primera y la segunda mano.

Observación: Alternativamente máx. 120 μm con 60 s entre la primera y la segunda mano y 90 s de evaporación antes del secado UV.

Secado



Secado por UV

5 min. (UV-A > 6 mW/ cm²)



Lijadora orbital

P400-P600

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(e)(840)655: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 655 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 μm .

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.