

MULTI Purpos-R White



P 2P61

Variante Imprimación aparejo de alto espesor

Aplicación:	Pioneer Series - eSense soluciones para fondo.
Propiedades:	eSense DTM, blanco No es necesario lijar piezas nuevas con cataforesis.
Observaciones:	MULTI Purpos-R Blanco puede mezclarse con MULTI Purpos-R Negro para lograr diferentes tonos de gris.

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C
Tiempo de almacenamiento 24 meses



Limpieza

Limpiar la superficie con MULTI Clean-R antes de aplicar MULTI Purpos-R Blanco.

Modo de empleo

Producto adecuado en



- Chapa de acero
- Chapa de acero galvanizado
- Aluminio
- Piezas OEM con cataforesis
- Pintura antigua

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(c I)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



MULTI Purpos-R White



P 2P61

Variante Imprimación aparejo de alto espesor

5:1:1



Relación de mezcla

100 % del vol. P 2P61 eSense DTM, blanco



Endurecedor

20 % del vol. H 2P60 Endurecedor eSense MULTI Purpos-R



Diluyente

20 % del vol. R 2P20 eSense diluyente de fondo, medio
R 2P15 Diluyente rápido eSense
R 2P25 Diluyente medio eSense
R 2P35 Diluyente lento eSense



Viscosidad de aplicación a 20°C

DIN 4: 18-20 s

ISO 4: 40-50 s

Vida de la mezcla a 20°C 90 min



Pistola de gravedad HVLP



Pistola de gravedad homologada

Presión de aplicación

2 bar

En la boquilla

0,7 bar

Tamaño de la boquilla

1,7-1,9

1,6-1,8

Número de manos

½ + 2

Evaporación a 20 °C

Dejar evaporar entre manos hasta aspecto mate. No necesita evaporación antes del secado.

Espesor de película:

80-120 µm

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(c I)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



MULTI Purpos-R White



P 2P61

Variante Imprimación aparejo de alto espesor

Secado



Secado a 20 °C 16 h

Secado a 60 °C 45 min



Infrarrojos (onda corta) 15 min



Lijadora orbital

P400-P600

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(c I)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

