





RACE Finish-R

C 2P42

Alternative avec l'additif de séchage air eSense A 2P15 AIR Tune-R



Utilisation:	Vernis Pioneer Series - eSense, séchage ultime C 2P42 RACE Finish-R avec l'additif de séchage air eSense A 2P15 AIR Tune-R.
Caractéristiques :	L'utilisation de A 2P15 AIR Tune-R va permettre d'avoir un temps hors poussière plus rapidement. La ponçabilité, le lustrage et le temps pour le remontage des pièces sont significativement améliorés.
Remarques :	Utiliser l'additif A 2P15 AIR Tune-R uniquement à une température ambiante > 20°C. La température ambiante et l'épaisseur du film peuvent grandement influencer sur le séchage.

	3:1:1	
	Proportions de mélange	300 % en volume C 2P42 Vernis eSense, séchage ultime
	Durcisseur	100 % en volume H 2P15 Durcisseur pour finitions eSense, rapide
	Diluant	100 % en volume A 2P15 Additif Séchage Air eSense
	Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 17-19 s
	Durée de vie à 20°C	30 min

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



RACE Finish-R

C 2P42

Alternative avec l'additif de séchage air eSense A 2P15 AIR Tune-R



Pistolet gravité HVLP



Pistolet gravité basse pression

Pression	2 bar
Dimension de la buse	1,2-1,3
Nombre de couches	1 ½ couches (pas de flash off entre les couches nécessaire).
Evaporation 20°C	Pas de flash off avant l'étuvage.
Epaisseur de film sec:	40-50 µm

Séchage



Séchage à 20 °C	1,5-2 h
Séchage à 40 °C	10-15 min

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.



Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

