

# RACE Finish-R

C 2P42

Alternative avec l'additif texturant eSense A 2P80 TEXTURE Tune-R

**Utilisation:**

Vernis Pioneer Series - eSense, séchage ultime C 2P42 RACE Finish-R avec l'additif texturant eSense A 2P80 TEXTURE Tune-R.

**Remarques :**

Ajouter de 25% à 50% de A 2P80 pour reproduire la texture désirée ou mélanger selon la formule de mélange publiée.

**Proportions de mélange PreMix**

2	C 2P42 Vernis eSense, séchage ultime
1	A 2P80 Additif texturant eSense

Ou selon la formule publiée

**Proportions de mélange****3:1:1**

300 % en volume	PreMix
-----------------	--------

**Durcisseur**

100 % en volume	H 2P25 Durcisseur pour finitions eSense, normal
-----------------	---

**Diluant**

100 % en volume	R 2P25 Diluant Standard eSense
-----------------	--------------------------------

**Viscosité d'application 20°C**

DIN 4: 17-19 s
----------------

<b>Durée de vie à 20°C</b>	30 min
----------------------------	--------

**Conseils de sécurité:**

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# RACE Finish-R

C 2P42

Alternative avec l'additif texturant eSense A 2P80 TEXTURE Tune-R



Pistolet gravité HVLP



Pistolet gravité basse pression

Pression	2 bar
Dimension de la buse	1,2-1,3
Nombre de couches	2
Evaporation 20°C	Flash off jusqu'à être mat entre les couches et avant étuvage.
Epaisseur de film sec:	40-50 µm

## Séchage



Séchage à 20 °C	10 h
Séchage à 40 °C	30 min

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.



## Conseils de sécurité:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

