

SPEED Finish-R

C 2P45

Vernis séchage rapide eSense



Utilisation:	Vernis Pioneer Series - eSense pour les finitions hydrodiluablees R-M.
Caractéristiques :	Vernis Eco effectiveness à séchage rapide. Pour des petites réparations jusqu'à plusieurs panneaux verticaux ou horizontaux.
Remarques :	Bien mélanger et filtrer avant application. Sélectionner le diluant et le durcisseur en fonction de la température et de la taille de la réparation.

Extrait sec	58 %
Densité	0,9-1,1 g/cm ³
Température de stockage	5-45 °C
Durée de conservation	36 mois

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



SPEED Finish-R

C 2P45

Vernis séchage rapide eSense



3:1:1



Proportions de mélange 300 % en volume C 2P45 Vernis séchage rapide eSense



Durcisseur 100 % en volume
H 2P05 Durcisseur pour finitions eSense, plus
H 2P15 Durcisseur pour finitions eSense, rapide
H 2P25 Durcisseur pour finitions eSense, normal
H 2P35 Durcisseur pour finitions eSense, lent



Diluant 100 % en volume
R 2P15 Diluant rapide eSense
R 2P25 Diluant Standard eSense
R 2P35 Diluant lent eSense



**Viscosité d'application
20°C** DIN 4: 18-22 s **Durée de vie à 20°C** 45 min
ISO 4: 40-55 s



Pistolet gravité HVLP



Pistolet gravité basse pression

		Pistolet gravité HVLP	Pistolet gravité basse pression
Pression	bar	2	2
En sortie de buse	bar	0,7	
Dimension de la buse		1,3-1,5	1,3-1,4
Nombre de couches		1 ½ couche (pas d'attente nécessaire entre les couches).	
Evaporation 20°C	min	Pas de temps d'évaporation avant étuvage.	
Epaisseur de film sec:	µm	40-60	
Remarque sur l'application		Option 2 couches: app. 3-5 min d'évaporation intermédiaire entre les 2 couches	

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.





SPEED Finish-R

C 2P45

Vernis séchage rapide eSense



Séchage

	Séchage à 20 °C	5-6 h
	Séchage à 40 °C	30-45 min
	Séchage à 60 °C	10-15 min
	IR (ondes courtes)	10 min

Remarque complémentaire

Le temps de séchage peut être influencé par la sélection du durcisseur, du diluant et par l'application.
Les additifs AIR Tune-R et FAST Tune-R peuvent réduire les temps de séchage.

Remarques Polissage / travaux de finition à l'issue des temps de séchage indiquée et du temps de refroidissement

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.



Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

