

MULTI Finish-R





C 2P55

Variante avec diluant extra lent eSense R 2P45 CLEAR Thinn-R



| | |
|---------------------------|---|
| Utilisation: | Vernis universel Pioneer Series - eSense C 2P55 MULTI Finish-R avec Diluant extra lent eSense R 2P45 CLEAR Thinn-R. |
| Caractéristiques : | Utiliser le diluant R 2P45 CLEAR Thinn-R seulement en combinaison avec Durcisseur eSense H 2P25 / H 2P35 lorsque les températures ambiantes sont très élevées et lors de séchage aux infrarouges. |

3:1:1

| | | | |
|---|---|----------------------------------|--|
|  | Proportions de mélange | 300 % en volume | C 2P55 Vernis universel eSense |
|  | Durcisseur | 100 % en volume | H 2P25 Durcisseur pour finitions eSense, normal H 2P35 Durcisseur pour finitions eSense, lent |
|  | Diluant | 100 % en volume | R 2P45 Diluant eSense, extra lent |
|  | Viscosité d'application 20°C | DIN 4: 18-22 s ISO 4: 40-55 s | Durée de vie à 20°C 2 h |

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.





MULTI Finish-R

C 2P55

Variante avec diluant extra lent eSense R 2P45 CLEAR Thinn-R



| | |  Pistolet gravité HVLP |  Pistolet gravité basse pression |
|----------------------------|-----|---|---|
| Pression | bar | 2 | 2 |
| En sortie de buse | bar | 0,7 | |
| Dimension de la buse | | 1,3-1,5 | 1,3-1,4 |
| Nombre de couches | | 1 ½ couche (pas d'attente nécessaire entre les couches) | |
| Evaporation 20°C | min | Pas de temps d'évaporation avant étuvage. | |
| Epaisseur de film sec: | µm | 40-60 | |
| Remarque sur l'application | | Option 2 couches: app. 3-5 min. d'évaporation intermédiaire entre les 2 couches. | |

Séchage



Séchage à 60 °C 25 min



IR (ondes courtes) 10 min

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

2004/42/IIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



MULTI Finish-R

C 2P55

Variante avec diluant extra lent eSense R 2P45 CLEAR Thinn-R



Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

