

MULTI Purpos-R Grey



P 2P63

Alternative pour une application en impression-aprêt pour le mastic
B 2P13 SPRAY Bodyfill-R.

Utilisation: Solution Sous-Couches Pioneer Series - eSense.
Caractéristiques : DTM eSense, gris

Température de stockage 5-45 °C
Durée de conservation 24 mois



Nettoyage

Nettoyer la surface avec MULTI Clean-R avant l'application du MULTI Purpos-R Gris.

Utilisation

Produit recommandé sur

- Acier
- Pièce d'origine avec cataphorèse
- Ancienne peinture



PK 2P50 PRO Prep-R et P 2P63 MULTI Purpos-R Gris nécessaires sur

- Acier galvanisé
- Aluminium

Conseils de sécurité:

2004/42/II B(c I)(540)539:: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 539 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



MULTI Purpos-R Grey



P 2P63

Alternative pour une application en impression-apprêt pour le mastic
B 2P13 SPRAY Bodyfill-R.

		4:1:1	
	Proportions de mélange	100 % en volume	P 2P63 DTM eSense, gris
	Durcisseur	25 % en volume	H 2P60 Durcisseur eSense MULTI Purpos-R
	Diluant	25 % en volume	R 2P20 Diluant standard pour sous-couches eSense R 2P15 Diluant rapide eSense R 2P25 Diluant Standard eSense R 2P35 Diluant lent eSense
	Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 15-20 s	
		ISO 4: 25-50 s	
	Durée de vie à 20°C	90 min	

	Pistolet gravité HVLP	Pistolet gravité basse pression
Pression		2 bar
En sortie de buse	0,7 bar	
Dimension de la buse	1,7-1,9	1,6-1,8
Nombre de couches	2	
Evaporation 20°C	Flash off entre les couches jusqu'à être mat, pas de Flash off avant l'étuvage	
Epaisseur de film sec:	40-50 µm	

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(c I)(540)539:: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 539 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



MULTI Purpos-R Grey



eSense
repair the right way

P 2P63

Alternative pour une application en impression-apprêt pour le mastic
B 2P13 SPRAY Bodyfill-R.

Séchage



Séchage à 60 °C 60 min



IR (ondes courtes) 15 min
(4min 15°C/min jusqu'à max. 60°C et 11min 20°C/min jusqu'à max. 80°C)



Ponceuse orbitale

P400

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.



Conseils de sécurité:

2004/42/II B(c I)(540)539:: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 539 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

