

RACE Finish-R

C 2P42

Variant with eSense texture additive A 2P80 TEXTURE Tune-R



Toepassing: Pioneer Series - eSense clear coat, ultimate drying C 2P42 RACE Finish-R met eSense texture additive A 2P80 TEXTURE Tune-R om een structuur oppervlakte te verkrijgen.

Opmerkingen: Voeg 25 tot 50% A 2P80 toe voor de juiste structuur grofte of aanmaken volgens mengformule.



Mixing_Ratio_PreMix

2 C 2P42 eSense clear coat, ultimate drying
1 A 2P80

Of volgens de gepubliceerde mengformule.

3:1:1



Mengverhouding

300 Vol. % PreMix



Verharder

100 Vol. % H 2P25



Verdunning

100 Vol. % R 2P25



Spuitviscositeit 20°C

DIN 4: 17-19 s

Verwerkingstijd 20°C

30 min

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(d)(420)419: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



RACE Finish-R

C 2P42

Variant with eSense texture additive A 2P80 TEXTURE Tune-R



HVLP spuitpistool



Nevelreducerend spuitpistool

Spuitdruk	2 bar
Spuitopening	1,2-1,3
Aantal lagen	2
Uitdamp tijd 20°C	Tussen de lagen en voor het stoken uitdampen tot mat.
Laagdikte:	40-50 µm

Droging



Droging bij 20 °C	10 uur
Droging bij 40 °C	30 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(d)(420)419: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

