

SPEED Finish-R

C 2P45

Variant with eSense flex additive A 2P05 FLEX Tune-R



Toepassing:	Pioneer Series - eSense clear coat, fast drying C 2P45 SPEED Finish-R with eSense flex additive A 2P05 FLEX Tune-R.
Eigenschappen:	Elastified
Opmerkingen:	Addition of 25% by vol.



Mixing_Ratio_PreMix	4	C 2P45 eSense clear coat, fast drying
	1	A 2P05 eSense Flex additive

3:1:1



Mengverhouding	300 Vol. %	PreMix
-----------------------	------------	--------



Verharder	100 Vol. %	H 2P15 eSense topcoat hardener, fast H 2P25 eSense topcoat hardener, medium H 2P35 eSense topcoat hardener, slow
------------------	------------	--



Verdunning	100 Vol. %	R 2P15 eSense thinner, fast R 2P25 eSense thinner, medium R 2P35 eSense thinner, slow
-------------------	------------	---



Spuiviscositeit 20°C	DIN 4: 18-22 s	Verwerkingstijd	4 uur
	ISO 4: 40-55 s	20°C	

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(d)(420)419: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.





SPEED Finish-R

C 2P45

Variant with eSense flex additive A 2P05 FLEX Tune-R



		 HVLP spuitpistool	 Nevelreducerend spuitpistool
Spuitdruk	bar		2
Vernevelingsdruk	bar	0,7	
Spuitopening		1,3	1,3-1,4
Aantal lagen			2
Laagdikte:	µm		50-60

Droging



Droging bij 20 °C 16 uur

Droging bij 60 °C 45 min



Infrarood (korte golf) 8 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(d)(420)419: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

