

# MULTI Finish-R

C 2P55

eSense clear coat, universal



<b>Toepassing:</b>	Pioneer Series - eSense blanke lak voor R-M watergedragen basislakken.
<b>Eigenschappen:</b>	Eco effectieve blanke lak - universeel gebruik. Voor veelzijdige reparaties van enkele onderdelen tot gehele overspuiters.
<b>Opmerkingen:</b>	Verharder en verdunning kunnen aangepast worden aan de temperatuur en de grootte van het object.

---

<b>Vaste stof</b>	58 %
<b>Dichtheid</b>	0,9-1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Opslagtemperatuur</b>	5-45 °C
<b>Houdbaarheid</b>	36 maanden

---

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.









# MULTI Finish-R

C 2P55

eSense clear coat, universal



		<b>3:1:1</b>	
	<b>Mengverhouding</b>	300 Vol. %	C 2P55 eSense clear coat, universal
	<b>Verharder</b>	100 Vol. %	H 2P05 eSense topcoat hardener, plus H 2P15 eSense topcoat hardener, fast H 2P25 eSense topcoat hardener, medium H 2P35 eSense topcoat hardener, slow
	<b>Verdunning</b>	100 Vol. %	R 2P15 eSense thinner, fast R 2P25 eSense thinner, medium R 2P35 eSense thinner, slow
	<b>Spuitviscositeit 20°C</b>	DIN 4: 18-22 s ISO 4: 40-55 s	<b>Verwerkingstijd 20°C</b> 2 uur

	 HVLV spuitpistool	 Nevelreducerend spuitpistool
<b>Spuitdruk</b>	bar 2	2
<b>Vernevelingsdruk</b>	bar 0,7	
<b>Spuitopening</b>	1,3-1,5	1,3-1,4
<b>Aantal lagen</b>	1 ½ laag (zonder uitdamp tijd tussen de lagen)	
<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	min	Geen uitdamp tijd voor het drogen nodig.
<b>Laagdikte:</b>	µm	40-60
<b>Opmerkingen</b>	Alternatief: 2 lagen met 3-5 min. uitdampen tussen het spuiten van de lagen.	

**Veiligheidsaanwijzing:**

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# MULTI Finish-R

C 2P55

eSense clear coat, universal



## Droging



Droging bij 20 °C 7 uur

Droging bij 40 °C 45-60 min

Droging bij 60 °C 25 min



Infrarood (korte golf) 10 min

## Aanvullende informatie

Droogtijden kunnen beïnvloed worden door keuze van verharder, verdunning en applicatie. Met AIR Tune-R of FAST Tune-R additives kunnen de droogtijden verkort worden.

## Nabewerking

Polijsen kan na het drogen op de aangegeven droogtijden en na het afkoelen van het object.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

