

# MAT Finish-R

## C 2P91

### eSense clear coat, mat toepassing met A 2RM9



<b>Toepassing:</b>	Pioneer Series - eSense matte blanke lak voor R-M basislaken met A 2RM9.
<b>Eigenschappen:</b>	Toepassing wanneer er een extreem mat eindresultaat benodigd is.
<b>Opmerkingen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeg tot maximaal 20% op gewicht A 2RM9 Matting Agent toe aan C 2P91 clear coat mat.</li> <li>• Het toevoegen van maximaal 20% op gewicht van A 2RM9 Matting Agent resulteert in een glansgraad van 5, gemeten in een hoek van 60°.</li> <li>• Maak alleen een hoeveelheid product aan wat dezelfde dag verwerkt wordt om de kwaliteit van de glansgraad te garanderen!</li> <li>• Onmiddellijk oproeren na het toevoegen van A 2RM9 Matting Agent!</li> </ul>



#### Mixing\_Ratio\_PreMix

100 Gew. %

C 2P91 eSense clear coat, mat

20 Gew. %

A 2RM9 MATTING AGENT

---

**2:1**


#### Mengverhouding

100 Vol. %

PreMix



#### Verharder

50 Vol. %

 H 2P95 eSense topcoat hardener, mat  
 H 2P96 eSense topcoat hardener, mat


#### Sputviscositeit 20°C

DIN 4: 17-20 s

ISO 4: 38-42 s

#### Verwerkingstijd 20°C

2 uur

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 629 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# MAT Finish-R

C 2P91

eSense clear coat, mat toepassing met A 2RM9



HVLV spuitpistool



Nevelreducerend spuitpistool

<b>Spuitdruk</b>		2 bar
<b>Vernevelingsdruk</b>	0,7 bar	
<b>Spuitopening</b>	1,3	1,2-1,3
<b>Aantal lagen</b>	2	
<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	Flash off until mat between spray coats and before drying.	
<b>Laagdikte:</b>	40-50 µm	

## Droging



Droging bij 20 °C 8 min

Droging bij 60 °C 30 min



Infrarood (korte golf) 10 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 629 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# MAT Finish-R

C 2P91

eSense clear coat, mat toepassing met A 2RM9



## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 629 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

