

Fill-R Light Grey

PM 2P12

Variant for primer application

| | |
|----------------------|--|
| Bruksområde: | Pioneer Series - undercoat solutions. |
| Egenskaper: | Filler, light grey can be used either as a primer applied in one or two spraycoats followed by a filler coat or as primer filler directly under a topcoat. |
| Bemerkninger: | The material is ready for use. Product is suitable on <ul style="list-style-type: none">• Sheet steel• Galvanised sheet steel• Aluminium• OEM parts with e-coat• Old paintwork• GRP / SMC |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Oppbevaringstemperatur | 5-45 °C |
| Holdbarhet | 36 måneder |



Rengjøring

Clean with PK 1P10 or PK 2P10.

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(e)(840)743: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.e) er i sprøyteferdig form max 840 g/l. VOC innholdet i dette produktet er 743 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.



Fill-R Light Grey

PM 2P12

Variant for primer application

Håndtering



Do not use deformed aerosol cans. While shaking the can, do not strike against solid objects. During shaking, the mixing balls are released. Avoid bumps, friction and impact.



Shake vigorously for 2 min. before each use.



Number of spraycoats: 1-2
Film thickness: 15 - 20 μm

Tørking



Tørking ved 20 °C 10 min

EndRemark

When product is used as a primer, apply an PIONEER Series 2K filler or topcoat wet on wet. Intermediate sanding is required when flash-off time exceeds 10 hours at 20°C.

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor technology, must always be observed in addition to the processing instructions given within this document.

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/IIIB(e)(840)743: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.e) er i sprøyteferdig form max 840 g/l. VOC innholdet i dette produktet er 743 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 μm .

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarlig ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.