

# MULTI Purpos-R Grey



**P 2P63**

Toepassing als primer filler voor B 2P13 SPRAY Bodyfill-R.

**Toepassing:** Pioneer Series - eSense primer filler voor metaal.  
**Eigenschappen:** eSense DTM, grey primer filler voor applicatie als primer filler voor B 2P13 SPRAY Bodyfill-R.

**Opslagtemperatuur** 5-45 °C  
**Houdbaarheid** 24 maanden



## Reiniging

Reinig het oppervlak met MULTI Clean-R voordat MULTI Purpos-R Grey aangebracht wordt.

## Verwerking



### Product is toepasbaar op;

- Staal
- OEM onderdelen met e-coat
- Oude laklagen

**Indien er voorbehandeld is met PK 2P50 PRO Prep-R en P 2P63 MULTI Purpos-R Grey ook toepasbaar op;**

- Galvanised sheet steel
- Aluminium

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c 1)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.









# MULTI Purpos-R Grey



## P 2P63

Toepassing als primer filler voor B 2P13 SPRAY Bodyfill-R.

		<b>4:1:1</b>	
	<b>Mengverhouding</b>	100 Vol. %	P 2P63 eSense DTM filler, grey
	<b>Verharder</b>	25 Vol. %	H 2P60
	<b>Verdunning</b>	25 Vol. %	R 2P20 R 2P15 R 2P25 R 2P35
	<b>Sputviscositeit 20°C</b>	DIN 4: 15-20 s ISO 4: 25-50 s	
	<b>Verwerkingstijd 20°C</b>	90 min	

	 <b>HVLV spuitpistool</b>	 <b>Nevelreducerend spuitpistool</b>
<b>Spuitdruk</b>		2 bar
<b>Vernevelingsdruk</b>	0,7 bar	
<b>Spuitopening</b>	1,7-1,9	1,6-1,8
<b>Aantal lagen</b>	2	
<b>Laagdikte:</b>	40-50 µm	

### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# MULTI Purpos-R Grey



P 2P63

Toepassing als primer filler voor B 2P13 SPRAY Bodyfill-R.

## Droging



Droging bij 60 °C 60 min



Infrarood (korte golf) 15 min  
(4min 15°C/min up to max. 60°C and 11min 20°C/min up to max. 80°C)



Schuren Excentrisch

P400

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/II B(c 1)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

