

# MULTI Purpos-R Grey



## P 2P63

Toepassing als schuurbare filler met A 2P40 PLASTIC Tune-Rop voor overspuitbare kunststoffen

**Toepassing:** Pioneer Series - eSense Direct To Metal (DTM) schuurbare primer filler grijs, voor overspuitbare kunststoffen.

**Eigenschappen:** Door het toevoegen van additive A 2P40 PLASTIC Tune-R door MULTI Purpos-R Grey is deze geschikt voor directe toepassing op overspuitbare kunststoffen.

**Opslagtemperatuur** 5-45 °C  
**Houdbaarheid** 24 maanden



### Reiniging

Reinig het oppervlak met MULTI Clean-R voordat MULTI Purpos-R Grey aangebracht wordt.

### Verwerking



Voor gebruik op kunststoffen in combinatie met A 2P40 PLASTIC Tune-R.  
**Product is toepasbaar op;**  
Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / hard PVC

### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c 1)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# MULTI Purpos-R Grey



## P 2P63

Toepassing als schuurbare filler met A 2P40 PLASTIC Tune-Rop voor overspuitbare kunststoffen

		<b>5:1:1</b>	
	<b>Mengverhouding</b>	100 Vol. %	P 2P63 eSense DTM filler, grey
	<b>Verharder</b>	20 Vol. %	H 2P60
	<b>Verdunning</b>	20 Vol. %	A 2P40 eSense plastic adhesion additive
	<b>Spuitviscositeit 20°C</b>	DIN 4: 18-20 s ISO 4: 40-50 s	
	<b>Verwerkingstijd 20°C</b>	90 min	

	HVLV spuitpistool	Nevelreducerend spuitpistool
<b>Spuitdruk</b>		2 bar
<b>Vernevelingsdruk</b>	0,7 bar	
<b>Spuitopening</b>	1,7-1,9	1,6-1,8
<b>Aantal lagen</b>	$\frac{1}{2} + 1$	
<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	Tussen de lagen en voor het stoken uitdampen tot mat	
<b>Laagdikte:</b>	50-70 $\mu\text{m}$	

### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 $\mu\text{m}$

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# MULTI Purpos-R Grey



## P 2P63

Toepassing als schuurbare filler met A 2P40 PLASTIC Tune-Rop voor overspuitbare kunststoffen

### Droging



Droging bij 20 °C 16 uur

Droging bij 60 °C 35 min



Infrarood (korte golf) 9 min



Schuren Excentrisch

P400-P600

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

