

# WET Fill-R Black

P 2P75

Variant Wet-on-Wet Filler with A 2P17 FAST Tune-R for metal



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Toepassing:</b>    | Pioneer Series - eSense undercoat solutions.   |
| <b>Eigenschappen:</b> | Reduction of flash off times.  |
| <b>Opmerkingen:</b>   | Can be mixed with WET Fill-R White at any ratio to produce different shades of grey. |

---

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Opslagtemperatuur</b> | 5-45 °C    |
| <b>Houdbaarheid</b>      | 24 maanden |

---

## Verwerking

### Product is suitable on

- OEM parts with e-coat
- Old paintwork
- GRP / SMC



### If bare metal areas are primed, the product can be used on

- Sheet steel
- Galvanised sheet steel
- Aluminium

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# WET Fill-R Black

**P 2P75**

Variant Wet-on-Wet Filler with A 2P17 FAST Tune-R for metal



**3:1:1**



**Mengverhouding**

100 Vol. %

P 2P75 eSense wet-on-wet filler, black



**Verharder**

33 Vol. %

H 2P84 eSense Fill-R hardener



**Verdunning**

33 % by volume

A 2P17 eSense Speed additive



**Sputviscositeit 20°C**

DIN 4: 17-19 s

**Verwerkingstijd  
20°C**

30 min

ISO 4: 35-45 s



**HVLP spuitpistool**



**Nevelreducerend spuitpistool**

|                         |     | HVLP spuitpistool   | Nevelreducerend spuitpistool |
|-------------------------|-----|---|------------------------------|
| <b>Spuitdruk</b>        | bar |   | 2                            |
| <b>Vernevelingsdruk</b> | bar | 0,7   |                              |
| <b>Spuitopening</b>     |     | 1,3-1,4   | 1,3-1,4                      |
| <b>Aantal lagen</b>     |     | 1-2 (one on body-filled area and one on entire surface to be painted) |                              |
| <b>Uitdamptijd 20°C</b> | min | 10  |                              |
| <b>Laagdikte:</b>       | µm  | 20-35   |                              |

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# WET Fill-R Black

P 2P75

Variant Wet-on-Wet Filler with A 2P17 FAST Tune-R for metal



## Droging

### Aanvullende informatie

If the recommended drying time is exceeded by more than 20 min, the panel has to be lightly scuffsanded.

## Nabewerking

Apply topcoat wet on wet.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c 1)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

