

Race WET Fill-R Black



eSense
repair the right way

P 2P85

Toepassing Race wet-on-wet met A 2P40 PLASTIC Tune-R voor overspuitbare kunststoffen

| | |
|-----------------------|--|
| Toepassing: | Pioneer Series - eSense snelle nat in nat filler |
| Eigenschappen: | Eco effectieve nat in nat filler voor zeer snelle reparaties of nieuwe ongeschuurde KTL onderdelen en geen droogtijd nodig heeft, met slechts 5 min uitdamp tijd voor het afsprit. Door het toevoegen van additive A 2P40 PLASTIC Tune-R door P 2P85 is deze geschikt voor directe toepassing op overspuitbare kunststoffen. |
| Opmerkingen: | Kan gemengd worden met P 2P81 om alle grijswaardes te verkrijgen. |

Opslagtemperatuur 5-45 °C

Verwerking



Indien A 2P40 PLASTIC Tune-R toegevoegd is aan P 2P85.

Product toepasbaar op;

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / hard PVC

Met A 2P40 aangemaakt product kan ook gespoten worden op het aangrenzende KTL gecoatete onderdeel.

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/II B(c 1)(540)539: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



Race WET Fill-R Black



eSense
repair the right way

P 2P85

Toepassing Race wet-on-wet met A 2P40 PLASTIC Tune-R voor overspuitbare kunststoffen

3:1:1



Mengverhouding

100 Vol. % P 2P85 eSense wet-on-wet filler, black



Verharder

33 Vol. % H 2P80 eSense filler hardener



Verdunning

33 Vol. % A 2P40 eSense plastic adhesion additive



Spuitviscositeit 20°C

DIN 4: 14-16 s

ISO 4: 25-30 s

Verwerkingstijd 20°C

60 min



HVLP spuitpistool



Nevelreducerend spuitpistool

Spuitdruk

2 bar

Vernevelingsdruk

0,7 bar

Spuitopening

1,3-1,4

1,3-1,4

Aantal lagen

1

Optioneel kan eerst een dunne gesloten laag over de reparatieplek aangebracht worden.

Uitdamp tijd 20°C

5 min

Laagdikte:

20-35 µm

Nabewerking

Breng de aflak na uitdampen nat in nat aan.

Met P 2P85 gespoten onderdelen kunnen zonder te schuren binnen 24 uur overgespoten worden.

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(c 1)(540)539: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



Race WET Fill-R Black



eSense
repair the right way

P 2P85

Toepassing Race wet-on-wet met A 2P40 PLASTIC Tune-R voor overspuitbare kunststoffen

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(c 1)(540)539: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c 1) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

