

Mat black

SC T2P204

eSense UNO HD Series ready mixed color



Toepassing:	Pioneer Series - eSense UNO HD Series mat zwart.
Eigenschappen:	Eco effectieve ready mixed 2K UNO HD Series mat zwarte aflak.
Opmerkingen:	Uitsluitend aanmaken met Pioneer Series hardener H 2P25 en Pioneer Series thinner R 2P25. Op matte aflak is het niet mogelijk om; • door poetsen lakimperfecties te verwijderen omdat dit de glansgraad verandert. Daarom is het erg belangrijk om voor het spuiten het oppervlakte zeer zorgvuldig stofvrij te maken. • uit te spuiten met SC T2P204 omdat de laagdikte verlopend in de uitspuitzone verspoten wordt, dit resulteert in een gevarieerde glansgraad. Spuit daarom altijd een volledig onderdeel met SC T2P204.

Vaste stof	42 %
Opslagtemperatuur	5-45 °C
Houdbaarheid	36 maanden

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(e)(840)700: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter.

Het VOC gehalte van dit product is 700 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthoudt de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



Mat black

SC T2P204
eSense UNO HD Series ready mixed color

3:1:1

Mengverhouding

300 Vol. %

SC T2P204 eSense UNO HD Series ready mixed color


Verharder

100 Vol. %

H 2P25 eSense topcoat hardener, medium


Verdunning

100 Vol. %

R 2P25 eSense thinner, medium


Sputviscositeit 20°C

DIN 4: 18-22 s

**Verwerkingstijd
20°C**

2 uur

ISO 4: 40-55 s

		HVLP spuitpistool	Nevelreducerend spuitpistool
Spuitdruk	bar	2	2
Vernevelingsdruk	bar	0,7	
Spuitopening		1,3-1,5	1,3-1,4
Aantal lagen		2	
Uitdamptijd 20°C	min	Tussen de lagen en droging uitdampen tot mat. De eerste spuitlaag 10 à 15 min laten uitdampen, de tweede spuitlaag 15 à 20 min. Geen enkele spuitlaag meer dan 25 min laten uitdampen.	
Laagdikte:	µm	40-50	

Veiligheidsaanwijzing:
2004/42/IIB(e)(840)700: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter.

Het VOC gehalte van dit product is 700 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



Mat black

SC T2P204

eSense UNO HD Series ready mixed color



Droging



Droging bij 20 °C 8 uur

Droging bij 60 °C 30 min



Infrarood (korte golf) 8 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIB(e)(840)700: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter.

Het VOC gehalte van dit product is 700 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

