

# TOPCOAT Mix-R

**T 2P55**
**Variant with eSense texture additive A 2P80 TEXTURE Tune-R**


- Toepassing:** Pioneer Series - eSense UNO HD Series mixing clear TOPCOAT Mix-R T 2P55 (according to mixing formula) with eSense texture additive A 2P80 TEXTURE Tune-R.
- Opmerkingen:** Add a maximum of 100% by volume of A 2P80 to the mixed T 2P55 color formula to produce the desired texture or mix as per mixing formula.


**Mixing\_Ratio\_PreMix**

1	T 2P55 eSense UNO HD Series mixing clear
1	A 2P80 eSense texture additive

Or according to mixing formula.

**3:1:1**

**Mengverhouding**

300 Vol. %	PreMix
------------	--------


**Verharder**

100 Vol. %	H 2P25 eSense topcoat hardener, medium
------------	--


**Verdunning**

100 Vol. %	R 2P25 eSense thinner, medium
------------	-------------------------------


**Sputviscositeit 20°C**

DIN 4: 18-22 s	<b>Verwerkingstijd 20°C</b>	6 uur
ISO 4: 40-55 s		

**Veiligheidsaanwijzing:**

**2004/42/IIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.





# TOPCOAT Mix-R

T 2P55

Variant with eSense texture additive A 2P80 TEXTURE Tune-R



		 HVLP spuitpistool	 Nevelreducerend spuitpistool
<b>Spuitdruk</b>	bar		2
<b>Vernevelingsdruk</b>	bar	0,7	
<b>Spuitopening</b>		1,3	1,3-1,4
<b>Aantal lagen</b>			2
<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	min	Flash off until mat between spray coats and before stoving.	
<b>Laagdikte:</b>	µm	50-70	

## Droging



Droging bij 20 °C 10 uur

Droging bij 60 °C 30 min



Infrarood (korte golf) 8 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# TOPCOAT Mix-R

T 2P55

Variant with eSense texture additive A 2P80 TEXTURE Tune-R



## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

