MULTI Purpos-R Grey

P 2P63

Wariant Aplikacja podkładu gruntującego pod szpachlę natryskową
B 2P13 SPRAY Bodyfill-R

Zastosowanie:	Seria Pioneer - Materiały podkładowe eSense.
Główne cechy:	Podkład gruntujący DTM, szary eSense

Temperatura przechowywania	5-45 °C
Magazynowanie	24 mies.

Przemywanie

Przed aplikacją MULTI Purpos-R Grey przemyć powierzchnię zmywaczem MULTI Clean-R.

Przygotowanie mieszanki

Podłoża

- Stal
- Nowe elementy w kataforezie
- Istniejące powłoki

Użycie aktywnych ściereczek PK 2P50 PRO Prep-R i gruntu P 2P63 MULTI Purpos-R Grey jest potrzebne na gołych:

- Stali galwanizowanej (ocynku)
- Aluminium/ magnezie

Wskazówka bezpieczeństwa:
2004/42/IIB(c I)(540)539: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występujacego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

Perfection made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry

MULTI Purpos-R Grey

P 2P63

Wariant Aplikacja podkładu gruntującego pod szpachlę natryskową
B 2P13 SPRAY Bodyfill-R

		4:1:1	
	Proporcja	100 % obj.	P 2P63 Podkład gruntujący DTM, szary eSense
	Utwardzacz	25 % obj.	H 2P60 Utwardzacz do podkładów gruntujących DTM MULTI Purpos-R eSense
	Rozcieńczalnik	25 % obj.	R 2P20 Rozcieńczalnik do podkładów, normalny eSense R 2P15 Rozcieńczalnik eSense, szybki R 2P25 Rozcieńczalnik eSense, normalny R 2P35 Rozcieńczalnik eSense, wolny
	Lepkość w 20°C	DIN 4: 15-20 s ISO 4: 25-50 s	**Żywotność w 20°C** 90 min

		Pistolet HVLP	**Pistolet grawitacyjny typu RP**
Ciśnienie aplikacji	**bar**		2
Ciśnienie wyjściowe	**bar**	0,7	
Dysza		1,7-1,9	1,6-1,8
Liczba warstw		2	
Wypełnienie	**µm**	40-50	

Wskazówka bezpieczeństwa:
2004/42/IIB(c I)(540)539: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występujacego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

Perfection made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry

MULTI Purpos-R Grey

P 2P63

Wariant Aplikacja podkładu gruntującego pod szpachlę natryskową
B 2P13 SPRAY Bodyfill-R

	Schnięcie	
	Schnięcie w 60 °C	60 min
	Podczerwień (fale krótkie)	15 min (4 min z przyrostem 15°C/ min do maks. 60°C i 11 min z przyrostem 20°C/ min do maks. 80°C)

	Szlifowanie maszyną	P400

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:
2004/42/IIB(c I)(540)539: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występujacego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry