

SF Bodyfill-R

B 2P57

Styrene-free body filler

Aplicação:	Pioneer Series - undercoat solutions.
Propriedades:	Styrene-free coarse and fine body filler - high performance and sustainable use. Quick drying, easy to sand and excellent finish quality.
Observações:	Mexa bem antes de usar. Misture intensamente para evitar qualquer efeito de marmorização.

Temperatura de armazenamento 5-45 °C
Tempo de armazenamento 12 meses



limpeza

Limpe com PK 1P10 ou PK 2P10.

Instruções de utilização



Product suitable on

- OEM parts with e-coat
 - Old paintwork
 - GRP / SMC
 - Sheet steel
 - Aluminium
 - Galvanised sheet steel
-

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(b)(250)249: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de VOC por litro. O conteúdo de VOC deste produto é 249 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



SF Bodyfill-R

B 2P57

Styrene-free body filler



Relação de mistura 100 % por peso

B 2P57 Styrene-free body filler



Endurecedor 2 % por peso

H 2RM1 Endurecedor de betume

Tempo de vida a 20 °C 4 min

Secagem



Secagem a 20 °C 20 min

Secagem a 60 °C 5 min



Infravermelhos (onda curta) 5-6 min



Lixadora excêntrica

P150 / P240 (use Guide Coat)

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

2004/42/II(b)(250)249: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de VOC por litro. O conteúdo de VOC deste produto é 249 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.