

MAT Finish-R

C 2P91

eSense verniz, mate variante com A 2RM9



- Aplicação:** Pioneer Series - eSense verniz para R-M tintas à base de água com A 2RM9.
- Propriedades:** Para aplicações em que são necessários acabamentos extremamente foscos.
- Observações:**
- Até um máximo de 20% em peso de A 2RM9 Agente Matificante pode ser adicionado a C 2P91 verniz mate.
 - Adição no máximo de 20% por peso de A 2RM9 Agente Matificante resultará num nível de brilho de 5 medido num ângulo de 60°.
 - Prepare apenas a quantidade de tinta que será usada no mesmo dia, pois o nível de brilho pode mudar quando a mistura é armazenada!
 - Mexa imediatamente após adicionar A 2RM9 Agente Matificante!



**Relação de mistura
PreMix**

100 % por peso

C 2P91 Verniz Mate eSense

20 % por peso

A 2RM9 Agente de Matificação

Advertência de segurança:

2004/42/IIB(e)(840)629: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 629 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



MAT Finish-R

C 2P91

eSense verniz, mate variante com A 2RM9



		2:1	
	Relação de mistura	100 % por vol.	PreMix
	Endurecedor	50 % por vol.	H 2P95 Endurecedor mate eSense para esmalte monocamada H 2P96 eSense topcoat hardener, mat slow
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 17-20 s ISO 4: 38-42 s	
	Tempo de vida a 20 °C	2 h	



Pistola HVLP



Pistola compatível de alimentação por gravidade

Pressão de pulverização		2 bar
No bico	0,7 bar	
Tamanho do bico	1,3	1,2-1,3
Número de demãos		2
Evaporação a 20°C	Flash off until mat between spray coats and before drying.	
Espessura da película:	40-50 µm	

Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(e)(840)629: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 629 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



MAT Finish-R

C 2P91

eSense verniz, mate variante com A 2RM9



Secagem



Secagem a 20 °C 8 min

Secagem a 60 °C 30 min



Infravermelhos
(onda curta) 10 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.



Advertência de segurança:

2004/42/IIIB(e)(840)629: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 629 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

