

# METAL Prim-R Beige



P 2P16

METAL Prim-R Beige

**Aplicação:** Pioneer Series - eSense undercoat solutions.  
**Propriedades:** Eco effectiveness - high performance.  
For an excellent corrosion protection on bare metal.

**Temperatura de armazenamento** 5-45 °C  
**Tempo de armazenamento** 24 meses



## limpeza

Clean with PK 1P10 (SILICONE Remov-R) / Sand (steel with P80, aluminum with P150-P180, galvanized steel with P240) / Clean with PK 2P10 (MULTI Clean-R)

## Instruções de utilização



Product is suitable on

- Sheet steel
- Galvanised sheet steel
- Aluminium

## Advertência de segurança:

**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 760 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.








# METAL Prim-R Beige



P 2P16

METAL Prim-R Beige

		<b>1:1</b>	
	<b>Relação de mistura</b>	100 % por vol.	P 2P16 METAL Prim-R Beige
	<b>Endurecedor</b>	100 % por vol.	H 2P16 Endurecedor eSense METAL Prim-R
	<b>Viscosidade de aplicação a 20°C</b>	DIN 4: 14-16 s ISO 4: 20-30 s	
	<b>Tempo de vida a 20 °C</b>	7 dias	

	 Pistola HVLP	 Pistola compatível de alimentação por gravidade
<b>Pressão de pulverização</b>		2 bar
<b>No bico</b>	0,7 bar	
<b>Tamanho do bico</b>	1,3-1,7	1,3-1,6 mm
<b>Número de demãos</b>		1-2
<b>Espessura da película:</b>		10-15 µm

**Advertência de segurança:**

**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 760 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.



# METAL Prim-R Beige

P 2P16

METAL Prim-R Beige



## Secagem



Secagem a 20 °C 10 min

## Observações

Not recoatable with polyester body filler or waterborne products!

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.



## Advertência de segurança:

**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 760 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

