

# TEKNISK INFORMATION

## GRAPHITE HD DECO A A 5200

transparent

Z

### Påføring

Førerhuse (reparation), Kassevogne, busser  
(reparationer), Skriftarbejde



### Egenskab:

- God udflydning
- Hurtigt monteringsklar
- Hurtig tørring for flerfarvelakering med GHD TOPCOAT

### Bemærk:

Underlaget skal være rent, fri for støv, rust, olie og fedt.

### Speciel bemærkninger

- Produkterne er kun beregnet til professional brug.
- Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm



Lakerings proces

P 8, RAPID 1, RAPID 2, RAPID 3, RAPID 4

Dækkeevne

Tørstofindhold

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktens egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77



# TEKNISK INFORMATION

## GRAPHITE HD DECO A A 5200

transparent



Z



**Blandingsforhold** 100:25:25 efter volume

**Hærder** H 750 eller H 700

**Fortynder** DECO A

**Sprøjteviskositet** 18 - 21s. DIN 4

**Brugstid 20 °C**

30 min

Påføring



Kompatibel  
overkops-  
pistol



HVLP-  
Sprøjtepistol



Underkop



Airless/  
Airmix  
(ESTA)



Trykfødning/  
Dobbelt  
membran-  
pumpe

		Kompatibel overkops- pistol	HVLP- Sprøjtepistol	Underkop	Airless/ Airmix (ESTA)	Trykfødning/ Dobbelt membran- pumpe
<b>Sprøjtetryk</b>	bar	2,2 - 2,5	2	2,5	-	2,5
<b>Materialetryk</b>	bar	-	-	-	-	0,8 - 1,5
<b>Dyse størrelse</b>	mm	1,4	1,5	1,7	-	1,0 - 1,1
<b>Spænding</b>	kV	-	-	-	-	-
<b>Elektrisk modstand</b>	Ω	-	-	-	-	-
<b>Antal sprøjtegange</b>		1 1/2	1 1/2	1 1/2	-	1 1/2
<b>Udluftning</b>	min.	uden	uden	uden	-	uden
<b>Lagtykkelse</b>	µm	40 - 60				



Tørring



Kan  
overlakeres



Klæbefri



Afdæknings-  
klar



Monterings-  
klar



Kan slibes

Min. Max.

<b>Objekt temperat.</b>	<b>20°C</b>	120 min	120 min	120 min	120 min
<b>Objekt temperat.</b>	<b>60°C</b>				

Bemærkning



Påføring: Se Lakeringsproces RAPID

Anvend hæftfremmer TRANSPARENT SEALER CP efter 8 t ved 20°C eller ovntørring.

GHD DECO A kan også anvendes i GHD CLEAR og GHD PUR PRIMER / FILLER. Dog bør den maksimale mængde af GHD DECO A kun være 50% af den anvendte fortynder.

(forblanding af GHD DECO A og GV-... 1:1)

Anvend ikke GHD DECO A i GHD MULTI PRIMER FILLER P 5520 (øget reaktivitet)