

AGILIS X-TREME

R-M AGILIS X-TREME

Wasserbasierter 2-Schicht Basislack

Anwendungsbereich:

Mischsystem für wässrige Basislacke für die Autoreparaturlackierung.
Es sind Mischformeln für die gesamte Palette der in der Autoreparaturlackierung benötigten (Uni-, Metallic- und Perleffekt-) Farben erhältlich.

Hinweis:

- Entwickelt für den Einsatz unter extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. Arbeitstemperaturen von 28°C bis 40°C und eine Luftfeuchtigkeit von 10-15%.
HB 040 AGILIS BASE in Kombination mit RA 040 AGILIS MIX und auch A 2540 AGILIS BLENDER wurden so konzipiert und entwickelt, dass sie innerhalb dieser Parameter arbeiten.
Under/Overspray wird durch eine längere offene Zeit der Oberfläche erheblich reduziert. Verwenden Sie AGILIS X-TREME Basecoat nur in Verbindung mit AGILIS Basisfarben und RA 040 AGILIS MIX.
Die Ablüftzeiten können durch den Einsatz geeigneter Luftblasgeräte erheblich verkürzt werden.
Weitere Details und Informationen zu den Applikationsverfahren entnehmen Sie bitte dem INFO R-M Modul "R-M AGILIS X-TREME".
Topfzeit:
Gemischte Formel 1 Woche.
Gemischte Formel RFU 1 Tag.

Lagerbedingungen

5-40 °C



Reinigung

Schleifen mit P400 / P500, bzw. mit P500 / P600 für Effektfarben. Der Endschliff sollte mit einem Interface-Pad erfolgen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Reinigen Sie mit R-M Reiniger auf Wasserbasis (Basis-/Decklack). Alternativ: auf R-M Nass-in-Nass-Füller oder Sealer auftragen.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



AGILIS X-TREME

R-M AGILIS X-TREME

Wasserbasierter 2-Schicht Basislack

Handhabung



Luftkappe WS-400-03 BF Düse BF40

Kompatibel WS400 Serie 2 mit 1,7 bar Eingangsdruck: - AGILIS X-TREME

Kompatibel WS400 Serie 2 mit 1,5 bar Eingangsdruck: - A 2540 AGILIS BLENDER

Diese Düse bzw. Druck und Prozess sollten nur mit dem AGILIS X-TREME Produktportfolio verwendet werden.

Sie ist nicht für Standardbedingungen und Standard-Basislacke zugelassen.



1 kompletter Spritzgang + 1 "Finish-Spritzgang" nass-in-nass

Schichtstärke: 10-15 µm

VOC ready for use

249 g/l

2:1



Mischungsverhältnis 100 Vol. %

R-M AGILIS X-TREME Wasserbasierter 2-Schicht Basislack

Uni- oder Metallics (je nach Mischformel)



Verdünnung 50 Vol. %

RA 040 Einstellzusatz

(gemäß Mischformel)

Rühren Sie SOFORT nach dem Hinzufügen um.

Abschließender Hinweis

Ablüften, bis die Oberfläche nach dem "Finish-Anstrich" vollständig matt ist.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

AGILIS X-TREME

R-M AGILIS X-TREME

Wasserbasierter 2-Schicht Basislack

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

