



GRAPHITE HD + GHD MATTING PASTE

Prod. Nr. AT04- + AZ19-0191

Rohstoffbasis Modifiziertes Polyacrylat / modifiziertes Acrylat



Mischungsverhältnis

Graphite HD + MATTING PASTE 5 : 1 (20 %) = 75 – 80 % Glanz
CV 35M ersetzt mit MATTING PASTE (30 %) = 60 – 75 % Glanz
CV 35M ersetzt mit MATTING PASTE
und 5 : 1 mit MATTING PASTE (50 %) = 35 – 45 % Glanz



Härter

H 350 ; H 300



Verdünnung

GV200 +12 - +22°C; **GV300** +22 - +30°C; **GV400** > +30°C



Spritzviskosität Verarbeitungszeit

18 – 22 sec. DIN 4
1 - 2 h



Verarbeitung

	Spritzgänge	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	Compl. Gun
Doppel-Membranpumpe Druckkessel	1,5	2,5 bar	0,9 – 1,5 bar	1,1 mm	1,0 mm
Airless/Airmix	1,5	120 – 150 bar	-	0,23 mm	-
Fließbecher	1,5	2,5 bar	-	1,4 mm	1,4 mm
Saugbecher	1,5	2,5 bar	-	1,7 mm	1,6 mm



Fließbecher



Saugbecher

Schichtdicke (Trockenfilm) Ergiebigkeit (DIN 53 219)

40 – 60 µm
536 m²/l bei 1 µm Schichtdicke



Ablüßzeit

20°C

-



Trocknung

Überspritzbar

Klebefrei

Ablebefest

Montagefest

Objekttemperatur

20°C

16 h

2,5 h

16 h

12 h

60°C

30 Min.

nach Abkühlung

nach Abkühlung

nach Abkühlung

Untergründe

Alle GRAPITE HD PRIMER FILLER, SURFACER u. geschliffene Altlackierung

Hinweise

Applikation: 1 dünnen Klebegang vorspritzen u. direkt fertiglackieren
Kunststofflackierung: Siehe Lackierprozeß P 4. Bis 16 Std Lufttrocknung mit sich selbst ohne Zwischenschliff überlackierbar, nach Ofentrocknung und 16 Std. Lufttrocknung muß Haftvermittler vor der Mehrfarbenlackierung eingesetzt werden. Airless / Airmix max. 45°C Objekttemp. für die Ofentrocknung. Bei der Airless oder Airmix Applikation muß der spezielle Mischlack eingesetzt werden. Achtung: Verarbeitungstemperatur mind. + 18° C

2004/42/IIB(e)
(840)839

Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 839 g/l.

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

R-M Automotive Paint
F-60676 Clermont de l'Oise Cedex
Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77
www.rmpaint.com

Februar 2010

