



# GRAPHITE HD DECO A

Prod. Nr. AZ15-0101

Rohstoffbasis Organische Verbindung



**Mischungsverhältnis** 100:25:25 (100 GRAPHITE HD + 25 H350 or H300 + 25 GHD DEDO A)



**Härter** H 350 normal  
H 300 kurz



**Verdünnung** GRAPHITE HD DECO A



**Spritzviskosität** 18 sec. DIN 4

**VOC level:** -  
spritzfertig in GRAPHITE HD < 840 g/l

**Verarbeitungszeit** 1 h



Verarbeitung	Spritzgänge	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	Compl. Gun
--------------	-------------	-------------	---------------	------------	------------

Doppel-Membranpumpe Druckkessel	1,5 – 3	2,5bar	0,9 – 2 bar	1,1 mm	1,0 mm
---------------------------------	---------	--------	-------------	--------	--------



Fließbecher	1,5 – 3	2,5bar	-	1,4 mm	1,4 mm
-------------	---------	--------	---	--------	--------



Saugbecher	1,5 – 3	2,5bar	-	1,7 mm	1,6 mm
------------	---------	--------	---	--------	--------

**Schichtdicke (Trockenfilm)** 40 – 60 mm

**Ergiebigkeit (DIN 53 219)** - m<sup>2</sup>/l

**Festkörper (DIN EN ISO 3251)** --



**Ablüftzeit** 20°C



Trocknung	Überspritzbar	Klebefrei	Abklebefest	Montagefest
-----------	---------------	-----------	-------------	-------------

<b>Objekttemperatur</b> 20°C	120 min (100:25:25).		120 min (100:25:25).	
------------------------------	----------------------	--	----------------------	--

60°C

**Untergründe** geschliffene CV-Füller/Decklacke für Streifenlackierung

**Hinweise** Zum Abdecken einseitig geleimtes Papier verwenden.  
Verarbeitung siehe Lackierprozeß P 6.

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt.  
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

R-M Automotive Paint  
F-60676 Clermont de l'Oise Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

[www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)

Februar 2010

