



GRAPHITE HD MATTING PASTE

Prod. Nr. AZ19-0191

Rohstoffbasis Modifiziertes Acrylat



Mischungsverhältnis

Graphite HD + MATTING PASTE 5 : 1 (20 %) = 75 – 80 % Glanz
CV 35M ersetzt mit MATTING PASTE (30 %) = 60 – 75 % Glanz
CV 35M ersetzt mit MATTING PASTE
und 5 : 1 mit MATTING PASTE (50 %) = 35 – 45 % Glanz



Härter

Siehe technisches Merkblatt GHD + MATTING PASTE



Verdünnung

Siehe technisches Merkblatt GHD + MATTING PASTE



Spritzviskosität Verarbeitungszeit

VOC Wert → s. technisches Merkblatt GRAPHITE HD + MATTING PASTE



Verarbeitung

Spritzgänge Spritzdruck Materialdruck Spritzdüse Compl. Gun

**Doppel-Membranpumpe
Druckkessel
Airless/Airmix**



Fließbecher



Saugbecher

Schichtdicke (Trockenfilm) Ergiebigkeit (DIN 53 219)

siehe TI GRAPHITE HD-
m²/l

Festkörper (DIN EN ISO 3251)

31 Gew. - %± 4 Lieferviskosität



Ablüftzeit

20°C



Trocknung

Überspritzbar

Klebfrei

Abklebefest

Montagefest

Objekttemperatur

20°C

60°C

Untergründe

Hinweise

5 : 1(maximale Menge) mit GRAPHITE HD- ergibt einen Glanz von ca 75%
60°; MATTING PASTE mit **Rührer od. Rüttler** einrühren!
Mit Härter und Verdünnung 4 : 1 : 1 nach Maßstab einstellen.
Die MATTING PASTE ist nur in GRAPHITE HD einsetzbar. Einsatz von
MATTING PASTE verkürzt Topfzeit. Weitere Infos im Block D, Tabellen

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

R-M Automotive Paint
F-60676 Clermont de l'Oise Cedex
Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77
www.rmpaint.com

Februar 2010

