



GRAPHITE HD TEXTURING AGENT

Prod. Nr. AZ19-0193

Rohstoffbasis

	Mischungsverhältnis	1. Mischung – Einwaage nach Mischformel oder GRAPHITE HD GRAPHITE HD TEXTURING AGENT 100:100
	Härter	H 350 H 300, kurz
	Verdünnung	GV200; GV300; GV400

	Spritzviskosität	18 – 22 sec. DIN 4	VOC: spritzfertig < 840 g/l in GRAPHITE HD
	Verarbeitungszeit	1 – 2 h	

	Verarbeitung	Spritzgänge	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	Compl. Gun
	Doppel-Membranpumpe Druckkessel	1,5	2,5 bar	0,9 – 1,5 bar	1,1 mm	1,0 mm
	Airless/Airmix	1,5	120 – 150 bar	-	0,23 mm	-
	Fließbecher	1,5	2,5 bar	-	1,4 mm	1,4 mm
	Saugbecher	1,5	2,5 bar	-	1,7 mm	1,6 mm

Schichtdicke (Trockenfilm) 40 – 60 µm
Ergiebigkeit (DIN 53 219) 536 m²/l bei 1 µm Schichtdicke
Festkörper (DIN EN ISO 3251) 67 Gew. - %± 4 (74 % ± 4 bei Lieferviskosität)

	Ablüßzeit	20°C			
	Trocknung	Überspritzbar	Klebefrei	Abklebefest	Montagefest
	Objekttemperatur	16 h	2,5 h	16 h	12 h
	20°C				
	60°C	30 Min.	nach Abkühlung	nach Abkühlung	nach Abkühlung

Untergründe geschliffene CV-Füller/Decklacke für Streifenlackierung

Hinweise GRAPHITE HD- max. 100:100 mit GRAPHITE HD TEXTURING AGENT
mischen Zugabe GRAPHITE HD TEXTURING AGENT siehe auch
Mischformeln GRAPHITE HD

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

R-M Automotive Paint
F-60676 Clermont de l'Oise Cedex
Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77
www.rmpaint.com

Februar 2010

