



TRANSPARENT-SEALER CP

Prod. Nr. AS56-0011

Rohstoffbasis 2-Komponenten PUR - Acryl



Mischungsverhältnis 100:50 + 30%



Härter H 360
H 310



Verdünnung GV200
GV100



Spritzviskosität 17 sec. DIN 4
Verarbeitungszeit 3 h



Verarbeitung	Spritzgänge	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	Compl. Gun
Doppel-Membranpumpe Druckkessel	-	-	-	-	-
Airless/Airmix	-	-	-	-	-
Fließbecher	1	2,5 bar	-	1,5 mm	1,4 mm
Saugbecher	1	2,5 bar	-	1,7 mm	1,6 mm



Schichtdicke (Trockenfilm) 20 - 25 µm als Haftvermittler
Ergiebigkeit (DIN 53 219) 404 m²/l bei 1 µm Schichtdicke

Festkörper (DIN EN ISO 3251) 52 Gew. - %± 4 (Lieferviskosität 64 ± 4)



Ablüßzeit 20°C 15 Min. – max. 2 h



Trocknung	Überspritzbar	Klebefrei	Abklebefest	Montagefest
Objekttemperatur 20°C				
60°C				

Untergründe Altlackierung (vorbehandelt)

Hinweise Abtönen mit GRAPHITE HD Basisfarben möglich (max. 10 %)

2004/42/IIB(cII)
(540)525

Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.cII) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 525 g/l.

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

R-M Automotive Paint
F-60676 Clermont de l'Oise Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.com

Februar 2010

