










GRAPHITE HD WASH FILLER

Prod. Nr. AS50-1962

Rohstoffbasis		Modifiziertes Polyvinylbutyral				
	Mischungsverhältnis	100:100 Vol.				
	Härter	GRAPHITE HD ACTIVATOR, SLOW				
	Verdünnung					
	Spritzviskosität	20 – 22 sec. DIN 4				
	Verarbeitungszeit	24 h				
	Verarbeitung	Spritzgänge	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	Compl. Gun
	Doppel-Membranpumpe Druckkessel	2	2,5 bar	0,9 – 1,5 bar	1,1 mm	1,0 mm
	Airless/Airmix	2	120 – 150 bar	-	0,33 mm	-
	Fließbecher	3	2,5 bar	-	1,5 mm	1,4 mm
	Saugbecher	3	2,5 bar	-	1,7 mm	1,6 mm
	Schichtdicke (Trockenfilm)	25- 30 µm				
	Ergiebigkeit (DIN 53 219)	130 m ² /l bei 1 µm Schichtdicke				
	Festkörper (DIN EN ISO 3251)	26,5 Gew. - %± 4 (Lieferviskosität 45,9 ± 4)				
	Ablüftzeit	20°C	15 Min.			
	Trocknung		Überspritzbar	Klebefrei	Abklebefest	Montagefest
	Objekttemperatur	20°C	30 Min.			
		60°C	10 Min.			
	Untergründe	Aluminium, verz. Anbauteile, Stahl				
	Hinweise	Nicht mit Polyester überarbeiten. Innerhalb eines Arbeitstages (8 h) mit Decklack überlackieren. Ablüftzeit 15 Min. bei 20°C bei Temperatur unter 20°C 30 Min.				
	2004/42/IIB(cIII) (780)705	Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.cIII) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 780 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 705 g/l.				

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

R-M Automotive Paint
F-60676 Clermont de l'Oise Cedex
Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77
www.rmpaint.com

Februar 2010

