

Vorbehandlungstücher

Produktkategorie: **C 5**

Einsatzgebiet

R-M Vorbehandlungstücher werden auf metallisch blanken Untergründen, wie z. B. Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium angewendet. R-M Vorbehandlungstücher verbessern durch ihre chemische Reaktion mit metallischen Untergründen die Korrosionsbeständigkeit und Haftung der aufzutragenden Lacksysteme.

Zusatzinformationen

Überlackierbar mit allen R-M Grundmaterialien ausgenommen, Polyesterspachtel und wässrigen Materialien (HYDROFILLER II)

Um bereits benutzte Tücher während des gleichen Arbeitstages erneut zu benutzen, müssen diese in einem Behälter oder einem wiederverschließbaren Kunststoffbeutel aufbewahrt werden. Hiermit kann ein Austrocknen der Tücher vermieden werden. Benutzte Tücher dürfen nicht in die Originalverpackung zurückgegeben werden.

Technische Daten

Festkörper /	Theoretische Ergiebigkeit pro Tuch 3 m ²
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 24 Monate

Verarbeitungshinweise

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung





Dem Verfahren entsprechende Vorschriften sind zu beachten, Verarbeitung nur auf gereinigten, metallisch blanken Untergründen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2017





	Nach Entnahme eines R-M Vorbehandlungstuches ist der Behälter unbedingt zu verschließen, um das Austrocknen der verbleibenden Tücher zu verhindern.
	PK 1000, PK 2000 (siehe entsprechende Arbeitsverfahren)
	Der Auftrag von PK 300W hat so zu erfolgen, dass der gesamte, metallisch blanke Untergrund gleichmäßig benetzt ist. (Kreuzgang mit Überlappung der einzelnen Wischbahnen) Die Oberfläche muss mindestens 1 Min. feucht bleiben. Nur so kann die chemische Reaktion zur Bildung einer Passivierungsschicht komplett ablaufen.
	Ablüfzeit 20°C Matte Oberfläche Maximale Ablüfzeit 8 Stunden

Nachbearbeitung

Überlackierbar mit R-M Grundmaterialien, siehe Technische Information

Sicherheitshinweise

2004/42/IIIB(c)(780)8: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 780 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 8 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.