AGILIS BASE

HB 010X

Resina de mezcla para esmalte bicapa AGILIS

Aplicación:

AGILIS BASE HB 010 se usa para la mezcla de colores de efecto. AGILIS BASE HB 030 se usa para la mezcla de colores sólidos y colores de efecto con bajo contenido de efecto. AGILIS BASE HB 010X se usa para la mezcla de colores de efecto a altas temperaturas, baja humedad o grandes superficies. AGILIS BASE HB 030X se usa para la mezcla de colores sólidos y colores de efecto con bajo contenido de efecto a altas temperaturas, baja humedad o sobre superficies grandes.
Proceso húmedo sobre húmedo con lacas de R-M.

Propiedades:

Diluible en agua, menos de 6% en solventes orgánicos.

Observaciones:

- Hay disponibles fórmulas de mezcla para toda la gama de colores necesarios en el sector del repintado de automóviles.
- En condiciones de temperaturas elevadas, bajo grado de humedad o cuando se repintan superficies grandes, se pueden sustituir las lacas de mezcla AGILIS BASE HB 010, AGILIS BASE HB 030 y el diluyente AGILIS MIX RA 050 por los productos AGILIS BASE HB 010X, AGILIS BASE HB 030X y AGILIS MIX RA 050X, respectivamente.
- Usar AGILIS BASE HB 010 / AGILIS BASE HB 030 sólo mezcladas con básicos de color AGILIS y AGILIS MIX RA 050.
- Usar AGILIS BASE HB 010X / AGILIS BASE HB 030X sólo mezcladas con básicos de color AGILIS y AGILIS MIX RA 050X.
- Las mezclas duran hasta 3 meses si se almacenan en recipientes cerrados resistentes a la corrosión (plástico o lacados).
- Las mezclas puestas a viscosidad de aplicación duran hasta 3 semanas si se almacenan en recipientes cerrados resistentes a la corrosión (plástico o lacados).
- Los tiempos de evaporación se pueden reducir considerablemente utilizando equipos de soplado adecuados.
- Consultar el módulo “AGILIS” de la plataforma INFO de R-M para obtener información detallada sobre los procesos de aplicación.

Temperatura de almacenamiento 5-40 °C

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(d)(420)249: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry

AGILIS BASE

HB 010X

Resina de mezcla para esmalte bicapa AGILIS

Limpieza

Lijar con papel P400 / P500 o con P500 / P600 para los colores con efectos. Para conseguir los mejores resultados, el lijado final se debe hacer con una placa intermedia. Limpiar con PK 2000. Alternativa: aplicar sobre aparejo o sellador R-M húmedo sobre húmedo.

VOC ready for use	249 g/l	
	2:1	
Relación de mezcla	100 % del vol.	HB 010 Resina de mezcla para esmalte bicapa AGILIS HB 010X Resina de mezcla para esmalte bicapa AGILIS HB 030 Resina de mezcla para esmalte bicapa AGILIS HB 030X Resina de mezcla para esmalte bicapa AGILIS Sólidos o Metalizados (según fórmula de mezcla)
Diluyente	50 % del vol.	RA 050 Diluyente RA 050X Diluyente (según fórmula de mezcla) Remover INMEDIATAMENTE tras adicionar.

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(d)(420)249: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

R-M

A brand of BASF – We create chemistry

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

AGILIS BASE

HB 010X

Resina de mezcla para esmalte bicapa AGILIS

	Pistola de gravedad HVLP	Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación		2 bar
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4
Número de manos	1 mano llena + 1 "mano de acabado" aplicadas húmedo sobre húmedo	
Evaporación a 20 °C	Evaporación hasta que la superficie esté totalmente mate tras la "mano de acabado"	
Espesor de película:	10-15 µm	
Observaciones de la aplicación	Presión de pintado = presión de entrada La configuración depende del proveedor de la pistola, por favor dirigirse al módulo "CONOCIMIENTO BÁSICO - EQUIPAMIENTO DEL TALLER" en INFO R-M para información más detallada.	

	Secado
Infrarrojos (onda corta)	Temperatura de la superficie 40 – 50 °C (máx. 60 °C) hasta mate + enfriamiento.

Observaciones Aplicar una de las lacas R-M recomendadas.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(d)(420)249: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry